



Detail produktu

Polykar Finiš stříkací tmel, dvousložkový polyesterový + tužidlo, 1 kg

Stříkací tmel určený k vytvoření rovnoměrné vrstvy tmelu, která je potřebná před nástřikem plniče a následně vrchního laku na automobilových karoseriích a jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech. Po vytvrzení tvrdý, houževnatý, odolný v ohybu, úderu, při vibracích a přitom lehce brousitelný. Vhodný i na povrchy z tvrdého dřeva a MDF desek. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Aplikace a schnutí:

Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P120. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozi ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózoové základy. Pro aplikaci doporučujeme stříkací trysku 1,8 - 3,0 mm a tlak vzduchu 3-4 bary. Stříkacím tmelem FINIŠ lze dosáhnout tloušťky suché vrstvy až 1000 µm. Na ředění tmelu před stříkáním doporučujeme ředidlo POLYKAR Ředidlo polyesterové. Před použitím je nutné obsah plechovky dokonale rozmíchat!

Tužení:

Tmel se tuží tvrdidlem (CETOX 20, bezbarvá kapalina) v hmotnostním poměru 100:5: 100 dílů tmelu : 5 dílům tvrdidla - doporučený poměr pro teplotu 23 °C. Směs se dokonale promíchá a přefiltruje.

Doba zpracovatelnosti:

Tmel je nutné při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:5 zpracovat do 40 minut. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti. Při teplotách nižších (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje.

Broušení:

Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:5 zaschlý proti prachu za 60 minut a brousitelný za 120 minut. Zkrácení tohoto času lze dosáhnout přisušením tmelu při teplotě okolo 60°C. Broušení za sucha začíná brusným papírem P120 a dokončuje se papírem P150 až P240.

Vrchní nátěry:

Na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám 80 - 110 °C.

Čištění pomůcek:

Znečištěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

EAN: 8594007010411

Obj. číslo: 512360

Výrobce: BKP GROUP

Značka: Polykar

Hmotnost: 1,1 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/polykar-finis-strikaci-tmel-dvouslozkovy-polyesterovy-tuzidlo-1-kg>