



Detail produktu

Stachema Eprosin T-30 epoxidový tmel na opravy karoserií + tvrdidlo, 900 g

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod. Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zředován přidavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

Spotřeba:

8,5 kg/m² při výšce vrstvy 5 mm

Tužení:

Eprosin T 30 : Tvrdidlo P 11 poměr hmotnostní 100 : 2,6, poměr objemový 100 : 4,7.

Příprava povrchu:

Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený mechanických nečistot (prach po broušení, atd.), nejlépe mírně zdrsňný. Teplota podkladu by měla dosahovat 15-25 °C při max. 50% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové podklady musí být při nanášení Eprosinu T 30 suché. Max. přípustná vlhkost dřevěného nebo betonového podkladu je 4 - 5 %. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu náradí umýt acetonem.

EAN: 8594024090922

Obj. číslo: 512653

Výrobce: Stachema

Značka: Stachema

Hmotnost: 1,0 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/stachema-eprosin-t-30-epoxidovy-tmel-vhodny-na-opravy-karoserii-tvrdidlo-900-g>