



Detail produktu

Jub Akrinol Fugalux spárovací hmota, šedá manhattan, 2 kg

Vysoce kvalitní spárovací hmota pro vnitřní i venkovní použití, vyrobená na bázi ušlechtilých hydraulických pojiv, určená ke spárování stěnových obkladů a podlahových dlažeb z keramických dlaždic, klinkeru, skleněných a jiných mozaikových materiálů, kamene apod. Vyznačuje se vysokou pevností v tlaku a ohybu, vysokou otěruvzdorností a mrazuvzdorností, sníženou nasákavostí s »kapkovým« efektem a dlouhodobou odolností proti napadení plísněmi. Je vhodný pro spárování podlahové keramiky v objektech s podlahovým vytápěním. Teplotní odolnost: -40°C až +80°C. Zatřídění podle EN 13888, třída CG2ArW.

AKRINOL FUGALUX 1 - 10 je prášková směs, vyrobená na základě cementu, určená ke spárování vnitřních a venkovních stěnových a podlahových obkladů a dlažeb (keramické dlaždice a klinker různých druhů, skleněné a jiné mozaiky, dlaždice z přírodního i umělého kamene) v obytných, firemních i veřejných objektech. Je vhodná pro spáry šířky a hloubky do 10 mm, a to i pro dlažby v prostorech s podlahovým vytápěním. Vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení, dobrou vodoodpudivostí s výrazným »drop efektem« a dlouhodobou odolností proti napadení plísněmi.

Použití spárovací hmoty:

Pro spárování obkladů a dlažeb, u nichž je požadována odolnost proti kyselinám a alkáliím (v průmyslových provozech, řemeslnických dílnách, laboratořích apod.), není spárovací hmota AKRINOL FUGALUX 1 - 10 vhodná, nevyhovuje ani požadavkům na spárovací hmoty určené pro vyplňování jakýchkoli dilatačních spár, obkladů a dlažeb v plaveckých bazénech ani spár mezi dlaždicemi a jinými prvky keramických pecí.

Spotřeba spárovací hmoty:

0,5 - 1,5 kg/m², podle šířky a hloubky spár a rozměrů dlaždic

Příprava spárovací hmoty

Obsah balení (20kg, 5 kg respektive 2 kg) nasypeme za stálého míchání do předepsaného množství vody (~1,5 l respektive ~0,6 l). Mícháme elektrickým míchadlem, až dostaneme homogenní pastovitou směs (bez hrudek). Směs necháme 5 minut stát a pak ji znovu dobře promícháme – je-li potřeba, přidáme přitom ještě trochu vody. Doba zpracovatelnosti připravené směsi je přibližně 2 hodiny.

UPOZORNĚNÍ!

Pro spárování ucelené plochy používejte pouze hmotu stejného data výroby resp. stejné výrobní šarže, neboť mezi jednotlivými šaržemi mohou být menší rozdíly v barevných odstínech. Pokud hmotu pro větší plochu připravujeme na vícerorát, vždy ji rozmícháváme ve stejném množství vody.

Více informací v technické listě ke stažení.

EAN: 3838527394572
Obj. číslo: 516007
Výrobce: Jub
Značka: Jub
Hmotnost: 2,1 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/jub-akrinol-fugalux-sparovaci-hmota-seda-manhattan-2-kg>