



Detail produktu

Den Braven RL pistolová montážní pěna, 500+250 ml

V PROFI provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních ráků, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Při požadavku na minimální expanzi pěny použijte Nízkoexpanzní montážní pěnu.

Jednosložková, speciální izolační a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro použití ve stavebním průmyslu. Hnací plyn neobsahuje freony - bez F.C.K.W.

Vlastnosti montážní pěny Den Braven:

- Snadná aplikovatelnost
- Pro lepení polystyrenu
- Bez nutriční hodnoty pro hmyz nebo hlodavce, nepodporuje růst plísní a hub
- Vysoká odolnost proti plísním
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.
- Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
- Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
- Vysoká plnicí schopnost, rovnoměrná struktura
- Dobrá zvuková a tepelná izolace

Použití montážní pěny Den Braven:

- Montáže dřevěných a PVC okenních ráků a dveřních zárubní
- Vyplňování montážních prostorů mezi panely, zateplování koupelnových van
- Lepení parapetů, vyplňování průchodů el. vedení a potrubí skrze stěny a podlahy
- Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty)

Omezení montážní pěny Den Braven:

Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívát, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou.

Podklad montážní pěny Den Braven:

Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy. Ošetření (příprava) podkladu: Podklady doporučujeme navlhčit rozprašovačem s vodou. Pokyny Před aplikací dózu řádně protřepat min. 30x. Při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu vzhůru, cca z 1/2 až z 1/3. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy. Povrchovou úpravu (natírání, omítání) nejdříve 24 hod po aplikaci.

Upozornění montážní pěny Den Braven:

Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií.

Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

Čištění montážní pěny Den Braven:

Materiál: Nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw. Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.

EAN:	8595100159182
Obj. číslo:	516954
Výrobce:	Den Braven
Značka:	Den Braven
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/den-braven-rl-pistolova-montazni-pena-500-250-ml