



Detail produktu

Devoskyt válečková stěrková hmota, 16 kg

Stěrková hmota DEVOSKYT VÁLEČKOVÁ je určena k povrchovým úpravám stěn a stropů v interiéru. Je vhodná k vytváření nových povrchů omítek, pro opravy a renovace starých omítek. Pro lokální i celoplošnou aplikaci na všechny savé podklady (omítky, beton, sádrokarton, pórobeton, přesné zdivo a cihly, cementotřískové desky, stavební lepidla a další savé podklady).

Výrobek je připraven k okamžitému použití, pastovité konzistence, vysoce paropropustný, snadno brousitelný, lehce zpracovatelný a výborně roztíratelný. Lze jím dosáhnout velmi hladkých povrchů. Pro ruční aplikaci válečkem na stěrky nebo nerezovým hladítkem, pro strojní nanášení AIRLESS stroji a stroji s podporou vzduchu.

Vhodné podklady:

Na všechny savé a porézní podklady. Omítky (jádrové, vápenné, vápenno-cementové, sádrové aj.), betony, sádrokartony, pórobetony, přesné zdivo, cementotřískové desky, stavební lepidla a další.

Technické údaje:

- Spotřeba: 1-2,5 kg/m² dle kvality a nerovnosti podkladu
- Ředění: připraveno k okamžitému použití, případně vodou
- Plnivo: jemně mletý vápenec
- Sušina: min. 69 %
- Odstín: bílá
- Přídržnost k pokladu: min. 0,30 MPa
- Reakce na oheň: A2-s1, d0
- Paroprodyšnost: vysoká, třída V1

Požadavky na podklad:

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, vyzrálý, bez mastnot a solí, bez biologického napadení (plísně, řasy). Pro zvýšení přídržnosti, zpevnění podkladu a sjednocení savosti povrchu je doporučeno použít Hloubkovou penetraci či jinou vhodnou penetraci.

Stěrková hmota je vyrobena v optimální konzistenci pro přímou aplikaci. Doba schnutí se liší v závislosti na druhu materiálu, síle vrstvy, teplotě, relativní vlhkosti a savosti podkladu. Doporučená teplota podkladu a pracovního prostoru je +5 až +30 °C.

Výrobek není vhodný pro vlhké podklady.

Způsoby aplikace:

Ruční aplikace válečkem na stěrky nebo nerezovým hladítkem:

Stěrková hmota se pro dokonalé vyrovnaní podkladu nanáší minimálně ve 2 vrstvách. V případě potřeby lze nanášet i ve více vrstvách. Další vrstva se nanáší až po úplném proschnutí předešlé vrstvy. Před aplikací se stěrka promíchá (např. ručně nerezovou špachtlí nebo jiným vhodným nástrojem). Před samotným nanášením je nutné řádně připravit podklad, tzn. viz Požadavky na podklad + lokální oprava nerovností, případně oprava prasklin a dalších vad. Stěrková hmota se na podklad nanáší speciálním válečkem v potřebné tloušťce a materiál se rovnoměrně roztahuje po požadované ploše. Nanesený materiál se vyrovná nerezovým hladítkem a následně se nechá dokonale proschnout. Druhou vrstvu aplikujeme stejným způsobem. Pro dokonalé vyhlazení všech nerovností vzniklých při nanášení lze povrch po úplném vyschnutí přebrousit (ručně, strojně) jemným brusným papírem (60-220). Při aplikaci konečných povrchových úprav postupujte dle návodu konkrétního použitého materiálu. AIRLESS aplikační stroje s pracovním tlakem cca 50-230 barů, např.: Graco Mark V, VII, X; Graco T-MAX 506, 657, Storch Airless ST 1700, 1700+ a další stroje doporučené výrobcem pro aplikaci stěrkových hmot. Doporučujeme min. velikost trysky 0,033".

Před nanášením AIRLESS stroji je nutné stěrkovou hmotu promíchat.

Omítací stroje s podporou vzduchu – šnekové omítačky.

EAN:	8594035638021
Obj. číslo:	517177
Ředění barvy:	Vodou
Výrobce:	Devos trade
Značka:	Devoskyt
Hmotnost	16,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/devoskyt-valeckova-sterkova-hmota-16-kg