



Detail produktu

Soudal 48A univerzální montážní lepidlo, 300 ml

Soudal 48A montážní lepidlo pro rychlé lepení podlahových a soklových lišt, parapetů, dřevěných schodnic a prahů, obkladových panelů a dekorativních prvků z různých materiálů, na veškeré porézní i neporézní materiály. Vysoce kvalitní neoprenové **montážní lepidlo nahrazující hřebíky a šrouby**. Vyniká vysokou počáteční lepicí silou, umožňuje lepení ve svislé poloze bez potřeby fixace lepených prvků. Vhodné i k lepení na nerovné (hrubé) podklady. **Po vytvrzení vodě odolné**. Nevhodné pro lepení pěnového polystyrenu. Vynikající okamžitě „přichycení“, velmi rychlá přilepení s velkou lepicí silou, **nahrazuje hřebíky a šrouby**, voděodolné.

Charakteristika Soudal 48A montážního lepidla:

- Vynikající okamžitě „přichycení“,
- nahrazuje hřebíky a šrouby,
- velmi rychlé lepení s velkou lepicí silou,
- díky pastovité konzistenci lze lepidlo používat k vyplňování mezer, otvorů a na nerovné povrchy,
- stačí přímá aplikace pouze na jednu ze styčných ploch lepených materiálů,
- voděodolné.

Příklady použití montážního lepidla 48A:

- Lepení materiálů: dřevo, překližka, hobla, dřevotřísky, cihly, beton, kámen, škvárbetonových bloků, laminované plasty, tuhá izolační hmota (kromě polystyrenu), lamináty, keramika, kovy,
- upevnění lišt, okenních říms či parapetů, soklových lišt, obložení, plastových desek,
- lepení kobercových skřípců, lepení pásků na ostré a zaoblené hrany schodů,
- lepení desek na stěny a podlahy, okenních rámců a přepážek,
- opravy uvolněných dlaždic.

Vytvrzování:

Rychlost vytvrzování cca 20 min. (počáteční síla), plné vytvrzení za 24-48 hod.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny materiály, kromě PE, PP, Polystyren, Teflon (vzhledem k velkému počtu různých materiálů na trhu, doporučujeme vždy provést mimo pohledové plochy test kompatibility - vzájemné snášenlivosti materiálů). Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu.

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí. Způsob aplikace: Lepidlo nanášejte v prouzcích nebo bodech na jeden z podkladů. Lepidlo naneste vždy i do rohů lepených dílů. Ihned stlačte materiály k sobě a silně stlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení těžkých částí na svislý podklad tyto zafixujte na dobu potřebnou k vytvrzení lepidla (24 - 48 hodin). Pro lepení bez fixace např. při instalaci obkladových panelů a dalších těžkých materiálů použijte transferovou metodu: Naneste lepidlo na jednu z ploch a obě části ihned stlačte k sobě, následně oddělte a nechte lepidlo 5 minut odvětrat. Následně lepené části spojte a silně stlačte, nebo poklepejte gumovou paličkou. Čištění: White Spirite (lakový benzín), aceton, čisticí ubrousky Soudal SWIPEX. Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C. Opravy: Montážní lepidlo 48A.

EAN:	5411183005679
Obj. číslo:	519300
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kartuš
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-48a-univerzalni-montazni-lepidlo-300-ml