



Detail produktu

INDUSTROL PROFI báze U2129

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Báze je určena pro tónovací centra. Po namíchání odstínu tónovacími koncentráty je výrobek určen k dekorativním lesklým vrchním nátěrům kovů, dřeva a jiných materiálů pro venkovní a vnitřní použití. Vyznačuje se vynikající kryvostí, vysokým leskem, velmi dobrou odolností vůči povětrnosti.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Poté se natře základní antikorozi hmotou. Savé podklady musí být napuštěny vhodným napouštědlem a opatřeny základní barvou. Dříve natřené povrchy očištěte, odmastěte a zbavte starých nepřilnavých nátěrů. Pro ověření kompatibility nového nátěru se starým se doporučuje provést zkušební nátěr na ploše 1 m².

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 pro aplikaci štětcem a válečkem, ředidlo BALTECH S6001 pro aplikaci stříkáním

Teoretická vydatnost: 14-16 m²/1 litr na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah musí důkladně rozmíchat, podle potřeby naředit.

Nátěr kovových předmětů

1. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000, FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129
2. místní tmelení tmelem např. BKP RAPID, vybroušení tmelené plochy brusným papírem
3. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000, FORMEX NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129
4. broušení brusným papírem č. 280-320 za mokra
5. 2 až 3x nátěr vrchním emailem INDUSTROL PROFI U2129. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-35 µm.

Nátěr dřevěných předmětů:

1. 1x nátěr lazurou LAZUROL CLASSIC S1023 nebo fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, zasychání 24 hodin
2. lehké přebroušení brusným papírem č.150 - 180
3. 1 až 2x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER PLUS S2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060
4. Přebroušení brusným papírem č.280 - 320
5. 2 až 3x nátěr vrchním emailem INDUSTROL PROFI U2129. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodiny (20 °C). Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30 - 35 µm.

Tónování

Barevné odstíny se připravují v systému TELURMIX.

EAN:

Obj. číslo:

BS0050

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Industrol

Url produktu:

<https://www.bal.cz/industrol-profi-baze-u2129>