



Detail produktu

INDUSTROL UNIMAT BÁZE U2175

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Báze je určena pro tónovací centra. Po namíchání odstínu tónovacími koncentráty je výrobek určen k dekorativním matným nátěrům kovů, dřeva a jiných materiálů, pro venkovní a vnitřní použití.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Minerální podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 měsíců) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Savé podklady musí být dále napuštěny vhodným napouštědlem a případně opatřeny vhodnou základní hmotou. Kovové podklady musí být opatřeny vhodnou základní antikorozní hmotou.

Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006

Teoretická vydatnost: 11-13 m²/1 litr na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah musí důkladně rozmíchat, podle potřeby naředit.

Nátěr kovových předmětů

1. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S 2000, FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129
2. místní tmelení tmelem např. BKP RAPID, vybroušení tmelené plochy brusným papírem
3. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000, FORMEX NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129
4. broušení brusným papírem č. 280-320 za mokra
5. 2 až 3x nátěr vrchním emailem INDUSTROL UNIMAT U2175. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30 - 35 µm.

Nátěr dřevěných předmětů:

1. 1x nátěr lazurou LAZUROL CLASSIC S1023 nebo fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, zasychání 24 hodin
2. lehké přebroušení brusným papírem č.150 - 180
3. 1 až 2x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER PLUS S2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060
4. Přebroušení brusným papírem č.280 - 320
5. 2 až 3x nátěr vrchním emailem INDUSTROL UNIMAT U2175. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodiny (20 °C). Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30 - 35 µm.

Tónování

Barevné odstíny se připravují v systému TELURMIX.

EAN:

Obj. číslo:

BS0051

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Industrol

Url produktu:

<https://www.bal.cz/industrol-unimat-baze-u2175>