



Detail produktu

HOSTAGRUND 3v1 PRIM báze S2177

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Báze je určena pro tónovací centra. Po namíchání odstínu tónovacími koncentráty má barva vlastnosti základního antikorozičního nátěru, mezivrstvy a vrchní barvy. Barva se používá k provedení pololesklých dekorativních nátěrů ocelových, případně dřevěných předmětů pro venkovní a vnitřní použití. Nátěr je připraven k použití bez základové barvy, rychle schne, je velmi pružný a vysoce odolný povětrnostním vlivům, což zaručuje jeho dlouhodobou životnost.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejprve podklad odmastíte vhodným prostředkem: např. přípravkem BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETON nebo teplou tlakovou vodou s obsahem saponátu. Zbytky různých solí opláchnete čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty odstraňte broušením nebo škrábáním, důkladně odstraňte rez (kovovými kartáči, brusnými kotouči nebo pomocí odrezovačů). Po použití odrezovačů povrch opláchnete čistou vodou.

Na čerstvě pozinkované plechy před nátěrem naneste směs připravenou z 10 l vody, 0,5 l čpavkové vody (25 %ní) a cca 50 ml smáčedla (saponát). Tento roztok se aplikuje na upravovaný plech a po cca 10 min působení se roztírá, např. hadrem z umělého rouna na násadě, až do vytvoření kovově šedé pěny. Následuje dokonalý oplach čistou vodou. Barva se nanáší po dokonalém oschnutí plechu.

Savé podklady nejprve napustíte vhodným napouštědlem, které zajistí stejnoměrnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy očištěte, odmastíte a zbavte starých nepřilnavých nátěrů. Pro ověření kompatibility nového nátěru se starým se doporučuje provést zkušební nátěr na ploše 1 m².

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006

Teoretická vydatnost: 10-13 m²/1 litr na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí.

Barva se nanáší na předem připravený podklad. Před použitím se barva podle potřeby naředí ředidlem BALTECH S6006 a důkladně zamíchá. Aplikuje se ve 2 až 3 vrstvách podle předpokládané náročnosti aplikace. Interval pro nanášení jednotlivých vrstev je minimálně 24 hodin. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je 30-40 μm.

Tónování

Barevné odstíny se připravují mícháním v systému TELURMIX.

EAN:

Obj. číslo:

BS0052

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Hostagrund

Url produktu:

<https://www.bal.cz/hostagrund-3v1-prim-baze-s2177>