



REMAL Silikát malířská barva

Charakteristika a použití výrobku

Je doporučený zejména k nátěrům minerálních podkladů (např. vápenocementové omítky, betony, pórobetony, povrchy vyrovnané pomocí různých vyrovnávacích minerálních hmot) a také pro nátěry sádkartonových desek, dřevotřískových desek a atd. v interiérech. Vzhledem k velmi nízké hodnotě prostupu vodních par je barva vhodná i k nátěrům sanačních omítek.

Příprava podkladu

- podklad musí být suchý, pevný a vyzrálý, bez mastnot a biologického napadení,
- savý podklad je nutno předem napenetrovat vhodnou penetrací (BARLET PENETRACE SILIKÁT),
- staré, nesoudržné minerální nátěry (vápno, cement, minerální barvy apod.) je nutné předem odstranit oškrábáním a podklad opět zpevnit vhodnou penetrací (BARLET PENETRACE SILIKÁT),
- neminerální, opravené sádkou a málo pevné, sprášující se podklady nejsou vhodné, - teplota podkladu a prostředí při práci nemá klesnout pod 8 °C a přesáhnout 25 °C,
- okna, nábytek atd. je nutné zakrýt, zaschlé zbytky barev se velmi obtížně odstraňují.

Doporučený nátěrový postup

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Barva se před použitím v závislosti na způsobu aplikace může přiředit max. 10 % vody. Po 24 hod. schnutí penetrace se nanáší barva ve 2 vrstvách štětkou nebo válečkem s časovým odstupem 24 hodin mezi jednotlivými vrstvami.

Vydatnost

Až 5 m²/1 kg pro jeden nátěr

EAN:

Obj. číslo:

BS0059

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVARĚ

Url produktu:

<https://www.bal.cz/remal-silikat-malirska-barva>