



Detail produktu

BARLET AKRYLÁT Mozaiková omítka

Charakteristika a použití výrobku:

Používá se pro dekorativní povrchovou úpravu soklů, částí stěn, sloupků v exteriérech a interiérech. Pro použití zejména na zateplovací systémy nejsou vhodné příliš syté a tmavé odstíny. Není vhodná pro vodorovné části v exteriérech trvale zatěžované povětrnostními vlivy a pro trvale vlhké prostředí ani v interiérech.

Provedení:

Mozaiková omítka z barvených křemičitých písků (K) – zrnitost 1,6 mm

Mozaiková omítka z barvených vápencových drtí (M) – zrnitost 2 mm

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, vyzrálý, bez prachu a starých nátěrů, např. štuková omítka nebo stěrková hmota zateplovacího systému. Základní nátěr proveďte barvou BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD OMÍTKY probarveným do odstínu omítky.

Doporučený pracovní postup:

Před nanášením omítky důkladně ale bez našlehání promíchejte pomaluběžným míchadlem. Omítku neředte, pouze pro snadnější nanášení můžete konzistenci omítky upravit přidávkou čisté vody do 2 %. Omítku nanášejte rovnoměrně a bez přerušení nerezovým hladítkem ve vrstvě dané velikosti zrna. Následně povrch nerezovým hladítkem uhladte. Na uzavřené plochy nanášejte omítku bez přerušení práce. Okolní plochy zakryjte, zaschlé zbytky omítky se obtížně odstraňují. Na čerstvě nanášené mozaikové omítce i následným delším působením vlhka vzniká mléčný zákal, který po vyschnutí zmizí. Optimální teplota pro nanášení je 15 až 25 °C, teplota podkladu a prostředí pod 7 °C a nad 30 °C je pro nanášení nevhodná. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady!

Výrobek je ošetřený biocidem.

Vydatnost:

Mozaiková omítka z barvených křemičitých písků (K) zrnitost 1,6 mm 4,0-4,5 kg/m². Mozaiková omítka z barvených vápencových drtí (M) zrnitost 2 mm 5,0-5,5 kg/m².

Upozornění:



VAROVÁNÍ

Skin Sens. 1A, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Aquatic Chronic 3, H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje směs: alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylen); alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionyloxypoly(oxyethylen) reakční směs z pentamethyl-piperidyl sebakátu

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

EAN:

Obj. číslo: BS0070

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARLET

Url produktu: <https://www.bal.cz/barlet-akrylat-mozaikova-omitka>