



Detail produktu

S2350 epoxysterová základní průmyslová barva na kov

Barva je určena pro vnitřní i venkovní prostředí, ke zhotovení základních nátěrů kovových, ocelových a litinových předmětů. Jako vrchní nátěry lze použít nátěrové hmoty epoxysterové, epoxidové dvousložkové, syntetické schnoucí na vzduchu i vypalovací (max. 160 °C), olejové i nitrocelulosové.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. BALTECH Technický benzín P6402, BALTECH Aceton P6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou.

Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6003

PRACOVNÍ POSTUP:

Nátěr kovu: Nanáší se štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením na předem připravený podklad.

1. 1-2x barva základní S2350 - (interval nanášení do 4 h/23 °C nebo až po 7 dnech) 2. 1-2x email S2351 - obvykle se nanáší v 1 vrstvě (jednotlivé vrstvy je možno nanášet do 4 h/23 °C) nebo email INDUSTROL UNIVERZÁL S2013 (interval nanášení 24 h/23 °C).

Teoretická vydatnost: 8-10 m²/1 kg na jednu vrstvu

EAN:

Obj. číslo:

BS0075

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu:

<https://www.bal.cz/barva-epoxysterova-zakladni-s-2350>