



Detail produktu

Lazurool Pragomat C1038 nitrocelulózový lak na dřevo

Nitrocelulózový lak určený pro bezbarvé matné, tvrdé nátěry dřeva v interiéru. Obsahuje látky pohlcující UV záření, nátěr proto nežloutne a je omezeno i žloutnutí dřeva pod nátěrem.

Klíčové vlastnosti:

- Velmi rychlé zasychání
- Extra tvrdý nátěr
- Obsahuje UV filtr

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ VÝROBKU:

Lak je určen pro bezbarvé matné, tvrdé nátěry dřeva ve vnitřním prostředí, například nábytku, sportovního náradí a drobných dřevěných předmětů. Má vynikající zasychání a rychlé protvrdání. Obsahuje látky pohlcující UV záření, nátěr proto nežloutne a je omezeno i žloutnutí dřeva pod nátěrem. Není vhodný pro nátěry vystavené přímému dlouhodobému působení povětrnostních vlivů.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) zbavte všech výronů pryskyřic ředidlem BALTECH C6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí finální vzhled nátěru i jeho životnost.

ŘEDĚNÍ:

[Ředidlo BALTECH C6000.](#)

Teoretická vydatnost:

9 m²/l na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Způsob nanášení štětcem či stříkáním. Před použitím důkladně rozmíchejte!

1. Příprava povrchu dřeva (broušení, případné [moření](#), bělení);
2. 1 x nátěr (nástřík) lakem [LAZUROL C1038 PRAGOMAT](#) naředěným ředidlem BALTECH C6000 (asi 30 %);
3. Přebroušení [brusným papírem č. 240-320](#);
4. 2-3 x lak nitrocelulózový LAZUROL C1038 PRAGOMAT. Jednotlivé vrstvy se nanášejí v intervalech 2 hodiny, optimální tloušťka jedné vrstvy je 20 mikrometrů.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#).

EAN:

Obj. číslo: MA1751

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurool-pragomat-c1038-nitrocelulozovy-lak-na-drevo>