



Detail produktu

SIGNOCRYL T barva na vodorovné dopravní značení vozovek S2856

Barva je určena **na vodorovné dopravní značení vozovek** a jiných ploch s živičným, případně betonovým povrchem. Výrobek je zaveden v Katalogu **schválených výrobků** pro vodorovné dopravní značení vydaným **Ministerstvem dopravy ČR**.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Nanáší se na suchý podklad předem zbavený hrubých nečistot a mastnot.

ŘEDĚNÍ: BALTECH P6406 TOLUEN

Teoretická vydatnost: 2 m²/l l (mokrý tloušťka filmu WFT 500 µm; suchá tloušťka filmu DFT 220 µm)

PRACOVNÍ POSTUP:

Nanáší se v jedné vrstvě vzduchovým i tlakovým bezvzduchovým nanášecím zařízením, případně jinou vhodnou nanášecí technikou s možností použití maskovací šablony. Viskozita barvy je upravena pro přímou aplikaci na stroj. V případě potřeby (podle aplikace, typu zařízení) je možné ředění přípravkem P 6406 Toluén. Při přípravě většího množství materiálu je nutné barvu v zásobnících průběžně míchat nebo před vlastní aplikací znovu důkladně promíchat. Zasychá na vzduchu fyzikálním odpařením rozpouštědla, zasychání proti prachu min. 7 minut při teplotě vzduchu min. +5 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. Tloušťka mokrého nátěru 500 µm (cca 670 g/m²). Tloušťka suchého nátěru 220 µm. **Při nanášení je nutné provést posyp balotinou** asi 300 g/m² typ Swarco T 14 G20 100-600, pro zajištění retroreflexe a drsnosti musí být tato operace provedena, vzhledem k rychlému zasychání, bezprostředně. Nátěr barvy je přejezdný vozidly 30 minut od nanesení na suchou vozovku při teplotě (20 ± 1) °C a relativní vlhkosti vzduchu 75%. Nižší teplota a vysoká vlhkost vzduchu zpomalí zasychání barvy. Při manipulaci se nesmí do výrobku dostat voda, která výrobek znehodnocuje.

EAN:

Obj. číslo: MA1870

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: ne

Stupeň lesku: Mat

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Signocryl

Url produktu: <https://www.bal.cz/signocryl-s2856-barva-na-vodorovne-dopravni-znacen-vozovek>