



## Detail produktu

# INDUSTRIT univerzální vrchní barva S2013

Vrchní barva univerzální syntetická

### CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

INDUSTRIT S2013 je vrchní krycí lesklý email. Neobsahuje těžké kovy. Je vhodný zejména pro nátěry kovů, dřeva a minerálních povrchů pro venkovní i vnitřní použití. Vyznačuje se vynikající odolností povětrnostním vlivům, stabilním leskem, dobrým rozlivem a dobrou kryvostí.

### Klíčové vlastnosti:

- vysoký lesk
- dlouhodobá životnost
- vysoká vydatnost

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Betonový či zděný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 týdnů) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Savé podklady musí být dále napuštěny vhodným napouštědlem a případně opatřeny vhodnou základní hmotou. Kovové podklady musí být opatřeny vhodnou základní antikorozi hmotou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

**ŘEDĚNÍ:** ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

**Teoretická vydatnost:** 14 - 16 m<sup>2</sup>/l na jednu vrstvu

### PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím barvu dobře rozmíchejte. Barvu není nutné ředit, je připravená k použití. Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený podklad opatřený vhodnou základní barvou.

### Nátěr kovových předmětů:

1 až 2x nátěr (nástrík) barvou PRIMER S2000, zasychání nátěru 24 hodiny. Optimální tloušťka jedné vrstvy 30-40 µm. broušení brusným papírem č. 280;

2 až 3 x nátěr (nástrík) barvou INDUSTRIIT S2013. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-35 µm. Jednotlivé nátěry musí zasychat nejméně 24 hodiny (20°C).

### Nátěr dřevěných předmětů:

1x napuštění lakem LAZUROL Impregnační základ S1033, zasychání 24 hodiny

1 až 2x nátěr (nástrík) barvou PRIMER S2000, zasychání nátěru 24 hodiny. Optimální tloušťka jedné vrstvy 30-40 µm. broušení brusným papírem č. 280;

2 až 3x nátěr (nástrík) barvou INDUSTRIIT S2013. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-35 µm. Jednotlivé nátěry musí zasychat nejméně 24 hodiny (20°C).

### Vydatnos:

14 - 16 m<sup>2</sup>/l

EAN:  
Obj. číslo: MA1902  
Ředění barvy: Rozpouštědlem  
Atest na dětské hračky: ne  
Stupeň lesku: Lesk  
Prostředí: Vnitřní i venkovní  
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY  
Značka: Industrit  
Url produktu: <https://www.bal.cz/industrit-univerzalni-vrchni-barva-s2013>