



Detail produktu

LAZUROL Oknobal Standard barva na okna S2015

Barva na okna LAZUROL OKNOBAL STANDARD S2015 je syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům dřeva.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je určena k vrchním finálním lesklým nátěrům dřeva, zejména dřevěných **oken, dveří, podhledů** apod. v interiéru a exteriéru. Vyznačuje se výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokou kryvostí, bělostí a dlouhodobou životností. Má dobrý rozliv a sníženou lepivost nátěru po zaschnutí. Je odolný povětrnosti a UV záření.

Klíčové vlastnosti:

- Odolnost povětrnostním vlivům
- Snížená lepivost nátěru
- Vysoce pružný nátěr

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem BALTECH C6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla i ochranu proti napadení dřeva plísněmi, houbami a hmyzem). Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak aplikovat základní barvu na dřevo. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů a zajistit dobrou pevnost podkladu (při celkovém odstranění starého nátěru se nový nátěr provádí postupně, včetně napouštění dřeva). Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

ŘEDIDLO: ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

Teoretická vydatnost: 14 - 16 m²/l

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí.

Vnitřní nátěr:

1. 1x nátěr bezbarvou lazurou LAZUROL CLASSIC S1023, přebytečné zbytky setřít po 10 - 15 minutách hadrem nebo suchým štětcem, zasychání 24 hodin, lehce přebrousit brusným papírem
2. 1 x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER PLUS S2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060, optimální síla filmu jedné vrstvy 25 - 30 μm, zasychání 5 hodin
3. 1 až 2x nátěr vrchním emailem LAZUROL OKNOBAL STANDARD S2015, optimální síla filmu 25 - 30 μm, doba zasychání jedné vrstvy 24 hodin

Vnější nátěr:

1. 1 až 2x nátěr fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, přebytečné zbytky napouštědla setřít hadrem nebo suchým štětcem, zasychání 24 hodin, lehce přebrousit brusným papírem
2. 1 až 2x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER PLUS S2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060, optimální síla filmu jedné vrstvy 25 - 30 μm, zasychání jednotlivých vrstev 5 hodin
3. 2 až 3x nátěr vrchním emailem LAZUROL OKNOBAL STANDARD S2015, optimální síla filmu 25 - 30 μm, doba zasychání jedné vrstvy 24 hodin

EAN:

Obj. číslo: MA2173

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: ne

Stupeň lesku: Lesk

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurool-s2015-na-okna-standard-barva-na-okna>