



Detail produktu

Detecha Ekoban Forte Plus barva na beton i dřevo

Vodou ředitelná barva na beton a jiné savé materiály **s vyšší mechanickou zátěží**. Nátěr je pružný s velmi dobrou přilnavostí k podkladu. Natřené plochy vykazují velmi dobrou mechanickou odolnost, odolávají vodě, roztokům solí, olejům a krátkodobě motorové naftě. Nátěr je paropropustný, odolává povětrnostním vlivům včetně UV záření. Tyto vlastnosti si nátěr zachovává i při aplikaci na ostatní porézní materiály, jako je např. dřevo, eternit apod.

- Vysoká mechanická odolnost
- Odolnost vodě, roztokům solí, olejům a krátkodobě motorové naftě
- Odolnost povětrnostním vlivům včetně UV záření
- Paropropustnost
- Rychlé zasychání, jednoduchá aplikace a údržba

Použití:

Vnitřní i venkovní použití. Beton, betonové podlahy (garáže, dílny, sklady, schody, balkóny, terasy), zdivo. Dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky a další savé materiály. Nedoporučujeme používat v trvale vlhkých prostorách a v místech, kde je třeba podlahy čistit abrazivními prostředky a strojovým mytím.

Není určen pro nátěry:

přicházející do přímého styku s požívatiny, krmivy, pitnou vodou, pro nátěry dětského nábytku, hraček a vnějších omítek.

Upozornění:

První penetrační nátěr provádějte Ekobanem Forte Plus zředěným 1:5 - 1:10 dle savosti podkladu. Ředění provádějte postupně za stálého míchání.

Ředění:

Vodou (viz příprava podkladu).

Vydatnost:

Vydatnost na jednu vrstvu je 6 - 7,5 m² z 1 kg nátěrové hmoty v závislosti na kvalitě podkladu a technice nanášení.

Odstíny:

světle šedý RAL 7035, tmavě šedý RAL 7045, béžový RAL 1001, světle zelený RAL 6021

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Beton musí být vyzrálý (min. 28 dní), suchý (max.15% vlhkosti), savý (nekletovaný), soudržný s minimální soudržností v tahu 1,5 MPa, hladký bez mastných skvrn od olejů apod. Musí být zbaven všech mechanických nečistot a starých nátěrů. Savé podklady musí být opatřeny penetračním nátěrem. K tomuto účelu lze použít EKOBAN® FORTE PLUS naředěný vodou v poměru 1:5 až 1:10. Vodu přidávejte postupně a během ředění míchejte. V případě vyšší savosti podkladu je nutné penetrační nátěr opakovat dokud přípravek vsakuje.

Před použitím je třeba nátěrovou hmotu důkladně rozmíchat a v případě potřeby naředit vodou (max. 5%). Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou i více vrstvách při teplotě podkladu i okolí +10 až +25 °C, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy. Teplotní podmínky musí být zachovány po celou dobu schnutí nátěru! Rychlost zasychání je závislá na nanesené tloušťce, teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu. Natřený povrch je

pochozí přibližně za 8 hodin. Po 24 hodinách je možné podlahu postupně mechanicky zatěžovat. Konečných vlastností nátěr dosahuje po 14 dnech zrání. Finální vrstvu doporučujeme provést barvou jedné výrobní šarže, aby se vyloučily případné odstínové rozdíly.

EAN:

Obj. číslo: MA3014

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Stupeň lesku: Polomat

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Detecha

Značka: Ekoban

Url produktu: <https://www.bal.cz/detecha-ekoban-forte-plus-barva-na-drevo-i-beton>