



## Detail produktu

### Detecha Ekoban barva na beton i dřevo, šedá

Vodou ředitelná barva na beton a jiné savé materiály s **mírnou mechanickou zátěží**. Nátěr je pružný s velmi dobrou přilnavostí k podkladu. Odolává vodě a je paropropustný. Produkt s výborným poměrem kvality a ceny.

#### Vlastnosti:

- Pružnost a velmi dobrá přilnavost.
- Odolnost vodě.
- Paropropustnost.
- Rychlé zasychání, jednoduchá aplikace a údržba.
- Ochranné a protiprašné vlastnosti.

#### Použití:

Nátěry betonu, betonových ploch, zejména betonových podlah, svislých stěn a dalších savých materiálů zatěžovaných mírnou mechanickou zátěží v interiéru. Dále dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek. Použitím na nesavé a kletované betony, keramickou dlažbu a na betony upravené stěrkovými vyrovnávacími hmotami se snižuje přilnavost a mechanická odolnost nátěrového filmu.

#### Nedoporučujeme používat:

V trvale vlhkých prostorách a v místech, kde je třeba podlahy čistit abrazivními prostředky a strojovým mytím. Není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, pro nátěry dětského nábytku, hraček.

#### Příprava podkladu a způsob nanášení:

Beton musí být vyzráhlý (min. 28 dní), suchý (max. 15% vlhkosti), savý (nekletovaný), soudržný s minimální soudržností v tahu 1,5 MPa, hladký bez mastných skvrn od olejů apod. Musí být zbaven všech mechanických nečistot a starých nátěrů. Savé podklady musí být opatřeny penetračním nátěrem. K tomuto účelu lze použít EKOBAN® naředěný vodou v poměru cca 1:5 až 1:10. Vodu přidávejte postupně a během ředění míchejte. V případě vyšší savosti podkladu je možné penetrační nátěr opakovat, dokud přípravek vsakuje. Před použitím je třeba nátěrovou hmotu důkladně rozmíchat a v případě potřeby naředit vodou (max. 5%). Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou i více vrstvách při teplotě podkladu i okolí +10 až +25°C, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy. Teplotní podmínky musí být zachovány po celou dobu schnutí nátěru! Rychlosť zasychání je závislá na nanesené tloušťce, teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu. Natřený povrch je pochozí přibližně za 8 hodin. Po 24 hodinách je možné podlahu postupně mechanicky zatěžovat. Konečných vlastností nátěr dosahuje po 10 dnech zrání. Finální vrstvu doporučujeme provést barvou jedné výrobní šárže, aby se vyloučily případné odstínové rozdíly. Na zlepšení omyvatelnosti podlahy a zvýšení mechanické odolnosti doporučujeme poslední vrstvu nátěru přetřít podlahovým lakem Ekoban lak.

#### Upozornění:

První penetrační nátěr provádějte Ekobanem zředěným 1:5 - 1:15 dle savosti podkladu. Ředění provádějte postupně za stálého míchání.

#### Vydatnost:

Vydatnost na jednu vrstvu je 5,5 - 7 m<sup>2</sup> z 1 kg nátěrové hmoty a je ovlivněna kvalitou podkladu a technikou nanášení.

#### EAN:

Obj. číslo: MA3016

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: Ne

Barva nátěru: Šedá

Stupeň lesku: Mat

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Detecha

Značka: Ekoban

Url produktu: <https://www.bal.cz/detecha-ekoban-barva-na-drevo-i-beton-seda>