



Detail produktu

LAZUROL Oknobal Email lesk vrchní barva na okna U2015

LAZUROL OKNOBAL EMAIL U2015 je vrchní syntetická barva na okna a dveře.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Email je určený k vrchním lesklým nátěrům dřeva, zejména dřevěných oken, dveří, dřevěných zárubní, různých obložení, podhledů, nábytku (i zahradního) apod. v interiéru a exteriéru. Vyznačuje se výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokou kryvostí a odolností UV záření, výbornou plasticitou, velmi rychlým zasycháním a vysokým leskem. Email se dobře roztírá, při aplikaci netvoří závěsy a má vynikající slévatelnost. Bílý odstín se vyznačuje vysokou bělostí.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- Extrémně odolný povětrnostním vlivům
- Vysoce pružný a nelepisivý nátěr
- Vynikající rozliv
- Hedvábný lesk

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymýtím nitroředitolem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla i ochranu proti napadení dřeva plísňemi, houbami a hmyzem). Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak aplikovat základní barvu na dřevo. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřílnavých nátěrů a zajistit dobrou pevnost podkladu (při celkovém odstranění starého nátěru se nový nátěr provádí postupně, včetně napouštění dřeva). Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

ŘEDĚNÍ: ředitlo BALTECH S6006

Teoretická vydatnost: 15 - 17 m²/l na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí. Barva se nanáší na předem připravený podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním.

- 1x nátěr bezbarvou lazurou LAZUROL CLASSIC S1023 nebo pro dosažení ochrany před dřevokaznými houbami a plísňemi je vhodné použít jako napouštěcí nátěr LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033. Přebytečné zbytky napouštědla setřít po 10 až 15 minutách hadrem nebo suchým štětcem
- po 24 hodinách zasychání lehce přebrousit brusným papírem
- 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER PLUS S2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060, optimální síla filmu jedné vrstvy 25 až 30 µm, zasychání 6 hodin
- přebroušení brusným papírem
- 1 až 2x nátěr vrchním emalem LAZUROL OKNOBAL EMAIL U2015, optimální tloušťka jedné vrstvy 35 µm. Pro vytvoření dlouhodobé účinnosti nátěru je vhodné email aplikovat ve dvou tenčích vrstvách. Nátěr v tloušťce 35 µm lze přetírat za 10 hodin od zhotovení první vrstvy při teplotě 20 - 25 °C . Při větší tloušťce vrstvy je potřeba interval mezi nátěry prodloužit.

EAN:

Obj. číslo: MA3238

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: Ne

Stupeň lesku: Lesk

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurol

Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurol-oknobal-email-u2015-lesk-vrchni-barva-na-okna>