



Detail produktu

Dupli-Color Alkyton žáruvzdorná barva do 750 °C

Alkyton žáruvzdorná barva je alkyd-silikonový nátěr s obsahem antikorozních pigmentů, určený k ochraně tepelně namáhaných podkladů a k jejich estetickému vylepšení. Jedná se zejména o nátěry krbů, kamen, kouřovodů, výfuků a pod. Hodí se na nátěry jak údržbové (opravné), tak i na nátěry v prvovýrobě. Dodáváme ve třech provedeních: stříbrná, černá a kovářská černá. Alkyton Žáruvzdorná barva je teplotě odolná barva na bázi silikonem modifikované alkydové pryskyřice. Nátěr žáruvzdornou barvou odolává běžně teplotám do 650 °C a vydrží zatížení až do 750 °C.

- na suchý a odmaštěný povrch, zbavený všech nepřilnutých částic
- aplikace se provádí štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí
- rychlé a jednoduché použití, snadné a bezproblémové obnovení nátěru
- vysoká tepelná odolnost do 750 °C

Ředění žáruvzdorné barvy:

ředitelná S6005

Aplikace a ředění Alkyton žáruvzdorné barvy:

Štětce: Používejte ploché štětce s přírodními štětinami s dlouhým vlasem. Neředte. **Váleček:** Používejte polyamidové (perlonové) válečky 8 až 12 mm. Neředte. **Vzduchové stříkání:** Ředění: 10 - 25 % ředidla S6005, velikost trysky: 1 - 1,5 mm, tlak: 2 - 4 bary.

Teoretická vydatnost:

11,8 m² / l při 45 µm suchého filmu

Zasychání Alkyton žáruvzdorné barvy:

Zasychání 20 °C / 50 % relativní vlhkosti: Na dotek 2 hodiny, pro manipulaci 8 hodin, přetíratelný po 24 hodinách. Plně vytvrzen 24 hodin po dosažení teploty 150 °C.

Doporučené použití:

Alkyton žáruvzdorná barva je určena pro aplikace na novou nebo dobře očištěnou ocel, železo a litinu, na mírně zkorodovaný povrch, nebo na staré fungující nátěry žáruvzdorných barev. Uplatní se především při použití na kamnech, krbech, kouřovodech, zahradních grilech, výfucích, kotlech a všude tam, kde je zapotřebí odolnost proti vysokým teplotám a to v interiéru nebo chráněném exteriéru. Díky plnění speciálním hrubším pigmentem, má navíc vysoce dekorativní vzhled.

Příprava povrchu:

Odstraňte dokonale olej, mastnotu a jakoukoliv jinou kontaminaci povrchu omytím nebo tlakovým čištěním v kombinaci s vhodnými detergenty. Odstraňte okraje, volnou rez a špatně přilnavé zbytky starých barev škrabkou a ocelovým kartáčem na stupeň St 3 (ISO 8501-1: 1988) nebo lehce otryskejte, nebo přebruste. Staré, hladké dobře přilnuté a nedegradované žáruvzdorné nátěry zdrsňte pro zajištění dobré přilnavosti a ověřte kompatibilitu s nátěry Alkyton žáruvzdorná barva. Povrch musí být před i během aplikace suchý a čistý.

Návod k použití:

Barvu před použitím důkladně promíchejte, v promíchávání pokračujte i v průběhu aplikace. Pokud možno neředte (ředění může být nezbytné pokud aplikaci provádíte při nízkých, nebo naopak vysokých teplotách). Vysoké naředění snižuje podíl sušiny v nátěru a tím i tloušťku nátěrového filmu. Ředění může ovlivnit doby zasychání. Neaplikujte na horké nebo teplé podklady! Při prvním použití natřené plochy postupně a pomalu zahřívejte na teplotu 150 °C (volnějším zatopením v kamnech, volnoběžným chodem motoru, zahřátím v peci apod.), tím dojde k vypálení barvy.

EAN:

Obj. číslo:

MA3294

Ředění barvy:

Rozpouštědlem

Prostředí:

Venkovní

Výrobce:

European Aerosols

Značka:

Alkyton

Url produktu:

<https://www.bal.cz/dupli-color-alkyton-zaruvzdorna-barva-do-750-c>