



Detail produktu

LAZUROL Aqua venkovní silnovrstvý lak na dřevo polomat V1303

LAZUROL Aqua V1303 je polomatný **silnovrstvý lak na dřevo**, je vodouředitelný, bezbarvý, určený **pro nové i renovační nátěry dřevěných výrobků zejména ve venkovním prostředí**.

Je vhodný pro všechny druhy dřeva, povrch filmu je dokonale pružný. Lak je odolný vůči vodě, povrch je nelepivý (antiblocking).
Není vhodný pro nátěry dřevěných podlah a schodů. Obsahuje účinný UV filtr. Splňuje podmínky ČSN EN 71 - 3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Vlastnosti LAZUROL laku na dřevo

- Pro všechny druhy dřeva s objemově stálým profilem
- Prostředí interiér i exteriér
- Odstíny: **Polomatný, transparentní** lak. Barevné odstíny v systému TELURMIX.
- **Vydatnost 6 až 8 m²/kg**
- Ředění vodou
- Způsob aplikace štětec nebo stříkání
- Není vhodný pro nátěry dřevěných podlah a schodů.
- Obsahuje účinný UV filtr.
- Lak je odolný vůči vodě, povrch je nelepivý (antiblocking).
- Splňuje podmínky ČSN EN 71 - 3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Příklad nátěrového postupu laku na dřevo:

Suché surové dřevo (vlhkost max. 12 %) přebrouste brusným papírem č. 120 - 150, pryskyřičná místa vymyjte ředidlem. Pro aplikaci na výrobky do exteriéru doporučujeme provést penetrační nátěr s obsahem fungicidních látek přípravkem [LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314](#) nebo [LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033](#) (při použití S1033 je nutná technologická přestávka 48 hod.).

Po zaschnutí penetrace povrch lehce přebrouste brusným papírem č. 220 - 240 a zbavte prachu. Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Nanášejte 2 - 3 krát štětcem nebo stříkáním s časovým intervalem 4 - 24 hodin mezi jednotlivými nátěry v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Po zaschnutí prvního nátěru je vhodné provést přebroušení brusným papírem č. 400. Doporučená teplota pro aplikaci 15 až 25 °C.

Upozornění laku na dřevo LAZUROL:

Tento výrobek není vhodný pro nátěry podlah a dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny), dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. produkty obsahující vosky. Stohovatelnost a dolep natřených ploch je nutné odzkoušet na konkrétní podmínky. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivem a pitnou vodou.

EAN:

Obj. číslo:	MA3895
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ano
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurol
Url produktu:	https://www.bal.cz/lazurol-aqua-v1303-silnovrstvy-polomatny-lak-na-drevo