



Detail produktu

Sokrates Lazurit Forte lazura na dřevo, čirá báze

Sokrates Lazurit Forte **lazura na dřevo je vodou ředitelná lazura určena pro venkovní a vnitřní prostředí**, k průmyslové výrobě nebo pro řemeslnické práce. Chrání dřevo před UV zářením. Vytváří matné povrchy. Modifikovaný lněný olej propůjčuje lazuru velmi **dobré penetrační vlastnosti**. Minimalizuje pronikání vlhkosti do dřeva. Povrch Lazuritu FORTE odolává napadení plísněmi a houbami. Brání jejich dalšímu prorůstání do dřevěného podkladu. **Vynikající vysoká životnost** – 10 let a více. Nátěrová hmota není určena pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou!

Vlastnosti Sokrates Lazurit Forte lazura na dřevo:

- Vynikající penetrační vlastnosti,
- povrch odolává napadení plísněmi a houbami. Brání jejich dalšímu prorůstání do dřevěného podkladu,
- obsahuje kombinovaný UV filtr,
- minimalizuje pronikání vlhkosti do dřeva,
- splňuje ČSN EN 71-3, hračky a výrobky pro děti,
- pro venkovní i vnitřní prostředí.

Vydatnost:

10 až 15 m²/1 kg, spotřeba 75 až 100 g/m².

Zasychání:

Pro manipulaci do 6 h. Přetíratelnost od 6 do 16 h. Další nátěr po 24 h

Použití:

Sokrates Lazurit Forte lazura na dřevo je určen k vrchním nátěrům venkovního dřevěného obložení budov, pergol, plotů, chatků a pod. V interiérech se používá k nátěrům podhledů, obložení stěn, trámů v podkroví a podobně. Povrch dřeva před aplikací pro venkovní použití vždy zdrsnete brusným papírem č. 60 - 80. Hladký povrch dřeva je nevhodný. I když Lazurit FORTE není speciální nátěrová hmota na dřevěné podlahy, je přesto velmi vhodný k nátěrům venkovních dřevěných podlah s vhodným protiskluzným reliéfem. Například kolem bazénů, verand chatků a podobně. Povětrnostním vlivům oproti olejům odolává násobně déle. Doporučená kombinace je 2x Lazurit FORTE, nebo 1x Lazurit FORTE a 1x Lazurit plus. Kombinace s Lazuritem Plus zvyšuje odolnost na oděr a omyvatelnost povrchu. Tam, kde hrozí vlivem vlhkosti napadení dřeva dřevokaznými houbami, musí být před aplikací lazury dřevo ošetřeno Lignofixem E plus zejména u borovice. Jiný biocidní přípravek je nutné předem odzkoušet. Obuv znečištěná pískem povrch poškozuje. Znečištěný povrch nesmí být vydírán, zejména za mokra, tvrdými kartáči. Z povrchu podlahy musí být zajištěn volný odtok vody. Nesavá dřeva s vysokým obsahem tříslovin silně prodlužují zasychání, a proto nejsou vhodnými podklady – dub, akát, bankirai apod.

Nanášení:

SOKRATES® Lazurit FORTE se nanáší štětcem nebo válečkem při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu + 10 °C a po celou dobu schnutí. Přebytečná, nevsáklá, nátěrová hmota se musí stahovat štětcem. Doporučená teplota pro aplikaci : + 18 °C až + 23 °C

Ředidlo:

Voda.

Čištění náradí:

Vodou, zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly.

EAN:

Obj. číslo: MA3950

Atest na dětské hračky: Ano

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Building plast s.r.o.

Značka: Sokrates

Url produktu: <https://www.bal.cz/sokrates-lazurit-forte-lazura-na-drevo-cira-baze>