



## Detail produktu

### REMAL Ekonomik univerzální malířská barva na zeď

REMAL Ekonomik je **malířská barva s opticky vylepšenou bělostí**, kryvostí a vysokou paropropustností. Malířská barva REMAL Ekonomik se používá **k malování omítek, betonu, sádkartonu, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek** v interiérech. Malířská barva je vyrobena z přírodních vápenců, což umožňuje použití více vrstev. Vzhledem ke svému složení umožňuje rychlejší zasychání. Barva na zeď REMAL Ekonomik má bělost 94 %.

Interiérová barva na stěny a stropy REMAL Ekonomik je snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologická. Vykazuje odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - třída 5. (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300).

[Malujte s chutí - malířská kuchařka ZDARMA](#)

#### Vlastnosti REMAL Ekonomik malířské barvy na zeď:

- **barva na zeď s dobrým poměrem ceny a kvality**
- **malířský nátěr se zvýšenou bělostí 94 %**
- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL
- **vhodná malířská barva pro nátěry obytných a komerčních prostor**
- vhodná na stěny, stropy, omítky, beton či sádkartonové desky v interiéru
- malířská barva vhodná i na sanační omítky
- vysoce prodyšná malba na zeď
- paropropustná barva na zeď
- zvýšená krycí schopnost
- velmi snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- **zdravotně nezávadná**
- **tónovatelná** malířská barva
- **lehce omyvatelná** barva na zeď
- odolnost oděru za mokra třída 5
- balení malířské barvy o velikost 1 kg Vám vystačí až na 11 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě

#### Technické vlastnosti REMAL Ekonomik bílé barvy na zeď:

- **vydatnost 11 m<sup>2</sup>/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování je možné běžnými tónovacími pastami [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#), případně na našich prodejnách
- malířská barva pro vnitřní omítky na zdi a stropy, sádkartony a jiné podklady
- vodouředitelná barva na zeď
- malířskou barvu nanášíme válečkem, štětkou nebo stříkáním (včetně AIRLESS)
- **bělost malířské barvy 94 %**
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5**. (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 3000 - 4500 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek min. 60%
- pH 8,5 - 10

#### Pracovní postup pro barvu na zeď REMAL Ekonomik:

**Před malováním univerzální malířskou barvou REMAL Ekonomik** odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých malířských nátěrů. Savé podklady je dobré ošetřit penetračním nátěrem [REMAL univerzální penetrace](#), nesoudržné a spráskující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Díky tomu povrch zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost malířského nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte stěrkou REMAL Stěrka](#). Nátěr zředte v poměru max. 0,2 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte.

Malířskou barvu nanášíte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu malířské barvy nanášíte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání malířské barvy je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci malířské barvy na zeď klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže malířské barvy, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

#### Manipulace s barvou na zeď REMAL Ekonomik:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), okthilnon (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

#### Může se Vám hodit

[zakryvací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakryvací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

#### Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti malířské barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespécifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejné připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší - třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

EAN:

Obj. číslo: MA4008

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ano

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-ekonomik-univerzalni-malirska-barva>