



Detail produktu

Het Hetmal Plus malířská barva

Interiérová disperzní bílá krycí barva Het Hetmal Plus s vysokou krycí schopností - doporučujeme pro komerční a obývací prostory, kanceláře, školy, chodby, průmyslové aplikace. Het Hetmal Plus je k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápenocementových omítek, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, apod. Barva je vhodná k přetírání starých nosných vrstev interiérových barev. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru suchou látkou. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva Het Hetmal Plus je vhodná pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, chodeb, kanceláří, škol, průmyslových prostor apod. Zvýšená bělost 93 % (MgO), vysoká vydatnost, matný vzhled, odolnost vůči otěru za sucha, paropropustnost, snadná tónovatelnost

Odstín:

bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami [HETCOLOR](#) (max. do poměru 1:5 dílů barvy)

Vydatnost:

8 - 12 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání:

nejméně 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Nanášení:

štetkou, malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), malé plochy štětcem, velkoplošná aplikace stříkáním AIRLESS. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení. Teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.

Podklad:

suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤ 8,5; kontrolu lze provést pH testerem).

Příklad aplikačního postupu:

1. před aplikací je vždy potřeba barvu řádně promíchat. Při míchání se postupujte tak, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do hmoty a napěnění barvy.
2. napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou do 0,5 l vody na 1 kg barvy. Na hladké podklady se pro napouštěcí nátěr používá penetrační přípravek [UP-GRUND](#), [velmi savé podklady se napouštějí přípravky A-GRUND nebo AT-GRUND](#). Pokud je podkladem soudržný, nesprašující, málo nasákavý původní nátěr, napouštěcí nátěr není nutný. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné předem oškrábat. Skvrny po zateklé vodě, rzi, sazích, anilínových barvách nebo nikotinu se nejprve přetrou izolačním nátěrem I-GRUND nebo v případě větší intenzity barvou [HETLINE IZOL](#).
3. po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanese 1 až 2, u nových či odstínově výrazně odlišných podkladů podle potřeby i více, krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,3 litru vody na 1 kg barvy. POZOR: při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a může dojít ke zhoršení parametrů barvy.
4. všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou, zaschlá barva se obtížně odstraňuje. V průběhu nanášení a schnutí zajistit důkladné větrání.

EAN:

Obj. číslo: MA4022

Ředění barvy: Vodou

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ne

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Het

Značka: Het

Url produktu: <https://www.bal.cz/het-hetmal-plus-malirska-barva>