



Detail produktu

Het Klasik Color malířská barva

Het Klasik Color **malířská tónovaná disperzní otěruvzdorná** barva kterou doporučujeme pro obývací a komerční prostory, dětské pokoje, jídelny, chodby, kanceláře, prodejní prostory. Vhodná k nátěrům minerálních, sádrových a sanačních omítek, zdiva, betonových panelů a monolitů, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod.

Okamžitá aplikace tónované barvy, výrazná krycí schopnost a roztíratelnost, matný vzhled, odolnost vůči otěru za sucha, vynikající paropropustnost, vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů. 16 barevných odstínů.

- nová kolekce 36 odstínů
- okamžitá aplikace tónované barvy
- perfektní zpracovatelnost
- výborná krycí schopnost a roztíratelnost
- matný vzhled
- odolnost vůči otěru za sucha
- vynikající paropropustnost
- vhodná i k nátěrům omítek sanačních systémů

Použití Het Klasik Color:

K vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, omítek s akrylátovým pojivem, sanačních omítek (splňuje požadavek směrnice WTA CZ č. 2-9-04/D, tab. 4 limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry), betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod. Rovněž k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný, vysoce paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru suchou látkou.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Barva je vhodná pro výmalbu obytných a komerčních prostor, dětských pokojů, jídelen, chodeb, kanceláří, prodejních prostor apod.

Vydatnost barvy Het Klasik Color:

6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy.

Nanášení barvy Het Klasik Color:

Doporučená aplikace – malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), štětkou; malé plochy - štětcem; velkoplošná aplikace – stříkáním AIRLESS, HVLP. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Podklad:

Suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤ 8,5; kontrolu lze provést pH testerem).

Aplikační teplota:

Teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.

Aplikační postup:

1. Napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou max. 0,3 litru vody na 1 kg barvy, popř. penetračním přípravkem [A-GRUND nebo AT-GRUND](#), v případě sádrokartonu a jiných málo nasákavých nebo extrémně hladkých podkladů přípravkem [UP-GRUND](#). Pokud je podkladem nesprašující, málo nasákavý původní nátěrový film, napouštěcí nátěr není nutné provádět. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídílností se doporučují oškrábat.

2. Po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanáší 1–2 krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,1 litru vody na 1 kg barvy. U nových či odstínově výrazně odlišných podkladů se podle potřeby nanáší i více krycích nátěrů.

Může se Vám hodit:

[Štětce, štětky, válečky, brusivo, zakrývací materiál, špachtle, nože, kbelíky a misky.](#)

Skladování:

Při +3 až +30 °C. Nesmí zmraznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 48 měsíců od data výroby. Vznik jemného bílého závoje na vnitřní straně obalu neznámá snížení kvality výrobku.

Parametry zaschlého nátěru:

- Lesk (ČSN EN 13300) matný
- Odolnost vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01) třída 0 - 1 (vysoká až velmi vysoká)
- Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300) třída 5 (není odolná)
- Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1) třída V1 (vysoká)
- Tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy sd (ČSN EN ISO 7783) cca 0,03 m (při DFT 80 μm)
- Přídílnost k podkladu (ČSN 73 2577) ≥ 1,0 MPa

EAN:

Obj. číslo: MA4024

Ředění barvy: Vodou

Barva nátěru: Šedá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ne

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ne

Výrobce: Het

Značka: Het

Url produktu: <https://www.bal.cz/het-klasic-color-malirska-barva>