



Detail produktu

SOICRAT protiplísňová penetrace V1311S

DISPERZE 2802A SOICRAT protiplísňová penetrace V1311S protiplísňová penetrace se používá **pro zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti** a zvýšení přilnavosti povrchu před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod.

Preventivně omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám. Vlivem malých částic penetruje do hloubky. Probarvení penetrace pomáhá lehkým zabarvením kontrolovat rozsah nátěru, aby nezůstal podklad nezapenetrovaný. Obsah účinných složek: 3-jód-2-propinyl-N-butylkarbamát (ES 259-627-5) 1,2 g/kg výrobku.

SOICRAT protiplísňová penetrace je doporučena pro zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přilnavosti povrchu před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod. Preventivně omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám. Probarvení penetrace pomáhá lehkým zabarvením kontrolovat rozsah nátěru, aby nezůstal podklad nezapenetrovaný.

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Vlastnosti disperze 2802A protiplísňové penetrace:

- penetrace proti plísní omezuje tvorbu plísní
- zpevňuje a sjednocuje podklad
- snižuje tvorbu mikrotrhlin na omítkách

Technické vlastnosti protiplísňové penetrace

- **vydatnost** 5 - 10 m²/1 kg pro jeden nátěr
- podklad omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady
- prostředí interiér, exteriér
- obsah netěkavých látek 7 - 9%
- objemová hmotnost g/cm³ 1,00 - 1,09
- žlutě zbarvená kapalina
- ošetřeno biocidem

Ředění penetračního nátěru:

- na vysoce savé podklady neředěná
- na savé podklady ředěná až 1:0,5 (1 díl penetrace : 0,5 dílu vody)
- na nenasákavé a málo savé podklady ředěná až 1:1 (1 díl penetrace : 1 díl vody)

Příklad nátěrového postupu penetrace:

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Místa napadená plísněmi ošetřete [sanačním prostředkem REMAL Sanal na zdivo podle](#) návodu. Před použitím je potřeba výrobek řádně promíchat. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách, podle savosti podkladu. Vrchní nátěr barvou aplikujte po zaschnutí penetrační vrstvy za 2 až 4 hodiny. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

Skladovatelnost penetrace proti plísní:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů penetrace proti plísní:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

EAN:
Obj. číslo: MA4292
Ředění barvy: Vodou
Barva nátěru: Bezbarvá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: SOICRAT
Url produktu: <https://www.bal.cz/soicrat-v1311s-protiplisnova-penetrace>