

Detail produktu

SOICRAT penetrace koncentrát 2802A

Univerzální penetrační nátěr na savé podklady (omítka, beton, dřevo atd.) pro snížení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti vrchního nátěru disperzní barvou (Latex, Bakrylex email, Barlet akrylát, Bakrylex lak). Rovněž zlepšuje vlastnosti malt a betonů. Soicrat stavební penetrace se používá ke zlepšení vlastností všech stavebních směsí, které obsahují cement nebo vápenný hydrát nebo po naředění vodou jako penetrační nátěr.

Vlastnosti penetrace 2802A:

• koncentrát ředění 1:15
• vhodné do stavebních směsí
• zpevnění podkladu
• sjednocení savosti materiálu
• zlepšení vlastností malt, betonů

Technické vlastnosti koncentrované penetrace 2802A:

• jeden díl SOICRAT je možné ředit 3 až 15 díly vody (čím savější podklad, tím více ředíme)
• koncentrát ředění 1:15
• vydatnost v závislosti na savosti podkladu a ředění 5 až 20 m²/kg
• způsob aplikace Podle způsobu použití.
• podklad omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady
• prostředí interiér, exteriér
• odstín mléčně zbarvená kapalina

Příklady pracovních postupů pro kocentrát penetrace 2802A:

1. **Penetrace savých podkladů:**
Jeden díl SOICRATU zředíme 3 až 15 díly vody (čím savější podklad, tím více ředíme).
2. **Nátěr uzavírající beton – bezprašná úprava:**
K jednomu objemovému dílu Soicratu přidáme 10 dílů vody a až 4 až 5 obj. dílů cementu. Po promíchání použijeme směs na nátěr povrchu penetrovaného dle předcházejícího odstavce.
3. **Příprava malty na dlaždice a obkladačky:**
Promícháme za sucha 2 díly písku a 1 díl portlandského cementu. Za míchání přidáváme SOICRAT zředěný 1 až 2 díly vody, a to až do potřebné konzistence. Nenamáčet podklad ani lepené obkladačky!
4. **Příprava polymerovápenné malty:**
Základ je písek a vápenný hydrát. Na 100 kg hydrátu přidáme 10 litrů SOICRATU a domícháme vodou na potřebnou konzistenci. Malta má zvýšenou přilnavost k podkladu, je pružná a hodí se do zdiva i k podmazání střešní krytiny.
5. **Zlepšení vlastností betonu nebo cementové malty:**
Na 100 kg cementu přidáváme 4 až 10 litrů SOICRATU. Po promíchání suché betonové směsi přidáme nejdříve disperzi a následně vodu.

Manipulace se stavební penetrací 2802A:
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem.

Skladovatelnost koncentrované penetrace:
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů penetračního nátěru:
Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

EAN:	
Obj. číslo:	MA4298
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	SOICRAT
Url produktu:	https://www.bal.cz/soicrat-2802a-penetrace-koncentrat