



Detail produktu

REMAL hloubková penetrace V1308M

Hloubková penetrace REMAL je probarvený **hloubkový penetrační nátěr na savé podklady**. Důsledkem velmi malé velikosti částic proniká hluboko do penetrovaného povrchu. Probarvení penetrace pomáhá lehkým modrým zabarvením kontrolovat rozsah nátěru, aby nezůstal místy nezpenetrovaný podklad.

REMAL hloubková penetrace vlastnosti:

- sjednocení nasákavosti podkladu před nátěrem malířských a fasádních barev
- zpevnění podkladu před vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami
- lokální opravy podkladních betonů a zdiva
- příprava podkladu před lepením obkladů a dlažeb
- vysoká vydatnost
- hloubková penetrace na savé podklady

Technické vlastnosti penetrace REMAL:

- **vydatnost** v závislosti na savosti podkladu a ředění 5 až 30 m²/kg
- **ředění** v závislosti na savosti podkladu
- **nanáší se** štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu)
- **zaschnutí** penetrační vrstvy 2 až 4 hodiny
- **podklad** omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady savé podklady
- **prostředí** interiér a exteriér
- kategorie A/h
- maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 30
- maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 7

Ředění hloubkové penetrace REMAL:

- na vysoce savé podklady se hloubková penetrace používá neředěná
- na savé podklady se hloubková penetrace ředí až 1:3 (1 díl penetrace : 3 dílů vody)
- na nenasákavé a málo savé podklady ředěná až 1:5 (1 díl penetrace : 5 dílů vody)

Příklad nátěrového postupu hloubkové penetrace:

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Před použitím je potřeba výrobek řádně promíchat. Nanáší se štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu). Vrchní nátěr barvou je možné aplikovat po zaschnutí penetrační vrstvy (2 až 4 hod.). Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

Manipulace s hloubkovou penetrací:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris (2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladovatelnost hloubkové penetrace:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů hloubkové penetrace:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

EAN:
Obj. číslo: MA4300
Ředění barvy: Vodou
Atest na dětské hračky: ne
Barva nátěru: Bezbarvá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: REMAL
Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-hloubkova-penetrace-v1308m>