



Detail produktu

SOICRAT adhézní můstek V2027

Univerzální primer na bázi akrylových pryskyřic ve vodní bázi s obsahem křemičitých plniv a dalších speciálních aditiv. Ke zlepšení přídržnosti následných vrstev vyhlazovacích a vyrovnávacích stěrek nebo stavebních lepidel na podlahy (beton, keramika, přírodní kámen, staré nesavé dlažby) a stavební materiály (cihla, pórobetonové tvárnice, omítky, stěrky atd.) v interiéru i exteriéru, příp. i jako primer pod epoxidové a polyuretanové nátěry.

Charakteristika SOICRAT adhézní můstek:

- vynikající přilnavost i k hladkým a málo savým podkladům
- šedý odstín
- u savých podkladů omezuje nasákavost a sjednocuje savost
- je bez obsahu organických rozpouštědel
- zaručuje dokonalý drsný spoj pro omítky a stěrky
- je připraven k okamžitému použití, není nutno ředit
- zvyšuje odolnost proti vodě a stárnutí
- snadno se nanáší štětcem nebo válečkem
- balení 3 kg

Příprava podkladu pro SOICRAT adhézní můstek:

Podklady určené k aplikaci musí být dokonale čisté, vyschlé, vyvráté, zbavené olejů a mastnot, zaschlého cementového mléka a nesoudržných částic. Nesmí se aplikovat na podklady se vztlínající vlhkostí.

Příklad nátěrového postupu pro SOICRAT adhézní můstek:

Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, možné ředit max. 10% vody. Teplota nanášení je +5°C až +35°C. Nanášet je možno válečkem, štětcem, v některých případech i nástřikem. Po vyschnutí je možné pokračovat nanášením omítky nebo vyhlazovací stěrky. Doba vysychání se liší v závislosti na podmínkách prostředí a savosti podkladu a pohybuje se v rozmezí od 1 až 5 hodiny. Je možné nanášet i po delší době.

Doporučené způsoby aplikace SOICRAT adhézní můstek:

Štětcem a válečkem - doporučená konzistence 60-80s / pohárek Ford □ 4mm; do 10% ředění.

Parametry nátěrové hmoty SOICRAT adhézní můstek:

- Vzhled - tixotropní kapalina
- Výtoková doba F6 (sec) - 60 - 100
- Viskozita Brookfield (mPas) - 2500 - 4000
- Obsah netěkavých složek v hmot. % - 65 - 70
- Objemová hmotnost (g/cm³) - 1,5 - 1,6
- pH - 8 - 10
- přídržnost k betonu (MPa) - 4,31
- přídržnou ke keramické dlaždici (MPa) - 1,26
- Vydátnost: 4-5 m²/kg.

Skladovatelnost SOICRAT adhézní můstek:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5oC až + 25oC. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

EAN:
Obj. číslo: MA4313
Ředění barvy: Vodou
Atest na dětské hračky: ne
Barva nátěru: Bezbarvá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: SOICRAT
Url produktu: <https://www.bal.cz/soicrat-adhezni-mustek>