Detail produktu

SOICRAT adhézní můstek V2027

Univerzální primer na bázi akrylových pryskyřic ve vodní bázi s obsahem křemičitých plniv a dalších speciálních aditiv.
Ke zlepšení přídržnosti následných vrstev vyhlazovacích a vyrovnávacích stěrek nebo stavebních lepidel na podlahy (beton, keramika, přírodní kámen, staré nesavé dlažby) a stavební materiály (cihla, pórobetonové tvárnice, omítky, stěrky atd.) v interiéru i exteriéru, příp. i jako primer pod epoxidové a polyuretanové nátěry.

Charakteristika SOICRAT adhézní můstek:

• vynikající přilnavost i k hladkým a málo savým podkladům
• šedý odstín
• u savých podkladů omezuje nasákavost a sjednocuje savost
• je bez obsahu organických rozpouštědel
• zaručuje dokonalý drsný spoj pro omítky a stěrky
• je připraven k okamžitému použití, není nutno ředit
• zvyšuje odolnost proti vodě a stárnutí
• snadno se nanáší štětcem nebo válečkem
• balení 3 kg

Příprava podkladu pro SOICRAT adhézní můstek:

Podklady určené k aplikaci musí být dokonale čisté, vyschlé, vyzrálé, zbavené olejů a mastnot, zaschlého cementového mléka a nesoudržných částic. Nesmí se aplikovat na podklady se vzlínající vlhkostí.

Příklad nátěrového postupu pro SOICRAT adhézní můstek:

Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, možné ředit max. 10% vody. Teplota nanášení je +5°C až +35°C. Nanášet je možno válečkem, štětcem, v některých případech i nástřikem. Po vyschnutí je možné pokračovat nanášením omítky nebo vyhlazovací stěrky. Doba vysychání se liší v závislosti na podmínkách prostředí a savosti podkladu a pohybuje se v rozmezí od 1 až 5 hodiny. Je možné nanášet i po delší době.

Doporučené způsoby aplikace SOICRAT adhézní můstek:

Štětcem a válečkem - doporučená konzistence 60-80s / pohárek Ford 4mm; do 10% ředění.

Parametry nátěrové hmoty SOICRAT adhézní můstek:

• Vzhled - tixotropní kapalina
• Výtoková doba F6 (sec) - 60 – 100
• Viskozita Brookfield (mPas) - 2500 – 4000
• Obsah netěkavých složek v hmot. % - 65 – 70
• Objemová hmotnost (g/cm³) - 1,5 – 1,6
• pH - 8 – 10
• přídržnost k betonu (MPa) - 4,31
• přídržnou ke keramické dlaždici (MPa) - 1,26
• Vydatnost: 4-5 m²/kg.

Skladovatelnost SOICRAT adhézní můstek:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5oC až + 25oC. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

EAN:	
Obj. číslo:	MA4313
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	SOICRAT
Url produktu:	https://www.bal.cz/soicrat-adhezni-mustek