



Detail produktu

Het akrylový tmel na sádrokarton, zdivo a omítky

Het akrylátový tmel k plošnému vyrovnání stěn (omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu apod.) v interiérech. Interiérový dokončovací vyrovnávací tmel pro plošné ruční nanášení na stavební materiály především minerální stěny. Používá se k vyrovnávání malých nerovností stěn (**omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu**, apod.) nebo k drobným vysprávkám. Tmel je připraven k okamžitému použití, má tixotropní charakter, je paropropustný, velmi dobře brousitelný a lze jím dosáhnout velmi hladkých ploch. Výrobek splňuje požadavky pro povrchy, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nedoporučuje se ke spárování a do míst s velkým mechanickým nebo tepelným namáháním. Není vhodný jako podklad pod minerální nebo polymerní omítkoviny. Tmelená místa nesmí být v kontaktu s vodou a vzlínající vlhkostí.

Klíčové vlastnosti Het akrylový tmel na sádrokarton, zdivo a omítky:

- Připraven k okamžitému použití,
- tixotropní charakter,
- velmi dobrá brousitelnost,
- paropropustný.

Odstín:

nestandardní bílý.

Vydatnost:

Cca 0,3 až 1 m²/1 kg tmelu v jedné vrstvě. Vydatnost se může lišit v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy, struktuře podkladu, aplikační technice a dalších faktorech. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše. Spotřeba: 1 - 3 kg/m² v jedné vrstvě (podle typu podkladu).

Doba zasychání:

min. 4 - 24 hod. při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování:

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Podklad:

suchý, vyzrálý (pH ≤8,5; kontrolu lze provést pH testerem), soudržný, nezasolený, pevný, odmaštěný, zbavený prachu, nečistot a nesoudržných vrstev, bez dynamických prasklin a spár, bez biologického napadení (plísně, řasy). Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné odstranit např. oškrábáním. U omítek odstranit uvolněná zrnka písku (přebroušením a/nebo ometením). Pro zlepšení přídržnosti tmelu k podkladu je vhodné provést nátěr penetračním přípravkem. Kovové prvky zasahující do upravovaného povrchu je nutné před tmelením opatřit antikoročním nátěrem.

Aplikační teplota:

teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin (lépe 48 hodin) po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C (lépe +8 až +25 °C).

Příklad aplikačního postupu:

1. provést zakrytí oken, radiátorů, zárubní apod.
2. před aplikací tmelu je nutné z balení tmelu odstranit případnou naschlou hmotu.
3. vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné odstranit např. oškrábáním.
4. provést nátěr penetračním přípravkem. U málo nasákavých a/nebo extrémně hladkých podkladů (sádrokarton, sádrové stěrky, cementopolymerní stěrky apod.) se napouštěcí nátěr provede penetračním přípravkem UP-GRUND, u více savých podkladů (vápenná či vápenocementová omítky, zdivo atd.) přípravky A-GRUND, 100-GRUND nebo AT-GRUND dle návodu k použití.
5. po dokonalém zaschnutí penetrace se TMEL AKRYLÁTOVÝ nanese nerezovým ocelovým hladítkem (malé plochy ocelovou špachtlí). Doporučená tloušťka jedné vrstvy je 1 mm, max. povolená tloušťka jedné vrstvy jsou 2 mm.
6. tmel se ponechá zasychat až do úplného proschnutí (cca 4 až 24 hodin případně i déle, doba schnutí je silně závislá na tloušťce vrstev, savosti podkladu, teplotě a vlhkosti).
7. tmelená místa je vhodné po proschnutí přebrousit brusnou mřížkou nebo jemným smirkovým plátnem s pevnou podložkou.
8. v případě potřeby je možné tmel nanést v dalších vrstvách a po proschnutí vždy opět přebrousit. Celková tloušťka vrstev by neměla přesáhnout 4 mm, aby se předešlo riziku praskání.
9. po broušení je nutné z broušených ploch odstranit ulpělý prach.
10. pracovní pomůcky a znečištěná místa se omyjí ihned vodou.
11. před nátěrem barvami je doporučeno tmelená místa opět napenetrovat např. přípravkem UP-GRUND, AGRUND, AT-GRUND nebo 100-GRUND.
12. poté je možné na plochy aplikovat disperzní nátěrové hmoty např. výrobky řady KLASIK, HETLINE nebo BRILLANT. Na tmelené plochy není vhodné používat vápenné nátěry nebo nátěrové hmoty bez dostatečného obsahu disperzního pojiva.

EAN:

Obj. číslo: MA5119

Výrobce: Het

Značka: Het

Url produktu: <https://www.bal.cz/het-akrylovy-tmel-na-sadrokarton-zdivo-a-omitky>