



Detail produktu

Het štukový tmel na vnitřní a venkovní omítky

Akrylový tmel na vnitřní i venkovní štukové omítky pro vnitřní i venkovní použití k drobným opravám zrnitých povrchů především štukových omítek. K vysrávkám nerovností, tmelení drobných nedilatačních prasklin na fasádách, k vysrávkám rohů omítek, retušování oprav zrnitých povrchů apod. Připraven k okamžitému použití.

Klíčové vlastnosti Het štukový tmel na vnitřní a venkovní omítky:

- Opravy štukových omítek,
- vysrávky rohů,
- vytvoření zrnitého povrchu,
- do interiéru i exteriéru,
- připraven k okamžitému použití.

Použití:

Jednosložkový přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou napodobující štukovou omítku. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití k drobným opravám zrnitých povrchů především štukových omítek. K vysrávkám nerovností, tmelení drobných nedilatačních prasklin na fasádách, k vysrávkám rohů omítek, retušování oprav zrnitých povrchů apod. Tmel je připraven k okamžitému použití. Výrobek splňuje požadavky pro povrchy, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nedoporučuje se ke spárování a do míst s velkým mechanickým namáháním. Tmelená místa nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a vztlínající vlhkostí.

Ředidlo:

pitná voda

Nanášení:

Špachtlí, stěrkou nebo nerezovým hladítkem. Povrchová úprava mycí houbou, filcem nebo molitanem.

Broušení:

Broušení není díky hrubým plnivům příliš vhodné, v případě nutnosti lze brousit smrkovým plátnem nebo brusnou mřížkou.

Podklad:

suchý, vyzrálý (pH $\leq 8,5$; kontrolu lze provést pH testerem), soudržný, nezasolený, pevný, odmaštěný, zbavený prachu, nečistot a nesoudržných vrstev, bez dynamických prasklin a spár, bez biologického napadení (plísně, řasy). Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné odstranit např. oškrábáním. U omítek odstranit uvolněná zrnka písku (přebroušením a/nebo ometením). Pro zlepšení přídržnosti tmelu k podkladu je vhodné provést nátěr penetračním přípravkem A-GRUND, AT-GRUND, 100-GRUND nebo UP-GRUND. Kovové prvky zasahující do upravovaného povrchu je nutné před tmelením opatřit antikoročním nátěrem (např. antikorozní barvou AQUADECOL PRIMER).

Aplikační teplota:

teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin (lépe 48 hodin) po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C (lépe +8 až +25 °C). Neaplikovat, pokud bezprostředně hrozí mráz nebo déšť.

Příklad aplikačního postupu:

1. provést zakrytí oken, radiátorů, zárubní apod.
2. před aplikací tmelu je nutné z balení tmelu odstranit případnou naschlou hmotu a tmel v celém objemu důkladně promíchat.
3. vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné odstranit např. oškrábáním.
4. provést nátěr penetračním přípravkem. U málo nasákavých podkladů se napouštěcí nátěr provede penetračním přípravkem UP-GRUND, u více savých podkladů (štuk, vápenná či vápenocementová omítky, zdivo atd.) přípravek A-GRUND, 100-GRUND nebo AT-GRUND dle návodu k použití.
5. po dokonalém zaschnutí penetrace se TMEL ŠTUKOVÝ nanese ocelovou špachtlí. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je do 3 mm, max. povolená tloušťka jedné vrstvy je 5 mm. Pro lepší vpravení tmelu do prasklin je nejprve vhodné prasklinky lehce proškrábnout.
6. pro dosažení nejméně viditelných přechodů mezi štukovou omítkou a tmelem je vhodné po mírném zavaznutí tmelu povrch „vyhladit“ navlhčenou mycí houbou, filcem nebo kouskem molitanu.
7. tmel se ponechá zasychat až do úplného proschnutí (cca 0,5 až 12 hodin případně i déle, doba schnutí je silně závislá na tloušťce vrstev, savosti podkladu, teplotě a vlhkosti).
8. v případě potřeby je po dokonalém proschnutí možné tmel nanést v dalších vrstvách.
9. pracovní pomůcky a znečištěná místa se omyjí ihned vodou.
10. před nátěrem barvami je doporučeno omítky s vysrávkami napenetrovat např. přípravkem UP-GRUND, A-GRUND, AT-GRUND nebo 100-GRUND. Tím se sjednotí savost podkladu s tmelenou plochou.
11. poté je možné na plochy aplikovat disperzní nátěrové hmoty. Na tmelené plochy není vhodné používat vápenné nátěry, nátěrové hmoty bez obsahu disperzního pojiva.

EAN:

Obj. číslo: MA5120

Výrobce: Het

Značka: Het

Url produktu: <https://www.bal.cz/het-stukovy-tmel-na-vnitrni-a-venkovni-omitky>