

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití Vodouředitelná základní barva na dřevo. Zlepšuje přilnavost vrchního nátěru, sjednocuje podklad pro další nátěry, zlepšuje vzhled a vlastnosti finálního povrchu, izoluje prostup dřevních barviv, velmi rychle zasychá. Nátěr není brousitelný.

Oblast použití Podklad: dřevo
Prostředí: interiér, exteriér

Odstíny Bílý.

Parametry nátěrové hmoty	Výtoková doba F6	min. 30 sec.
	Obsah netěkavých látek	min. 54%

VOC	Kategorie: A/d
	Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 130
	Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 45

Vydatnost 6 až 8 m²/kg v jedné vrstvě.

Ředění Voda.

Příklad nátěrového postupu Podklad se penetruje vhodným penetračním prostředkem REMAL, BARLET nebo SOICRAT s dobou zasychání 1–2 hodiny. Po zaschnutí se podklad přebrousí brusným papírem P320–600. Po přebroušení se podklad očistí od prachu. Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barvu můžete přiředit malým množstvím čisté vody. Připravený podklad se natře štětcem nebo stříkáním 1 vrstvou barvy, doba schnutí min. 4 hodiny. Na tento základní nátěr se nanese 1–2 vrstvy vrchní barvy BAKRYLEX UNIVERZÁL EMAIL.

Způsob aplikace Štětec, stříkání.

Manipulace Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.