

Stránka číslo: 01

Složení	Výrobek je modifikovaný cykloalifatický polyamin.						
Vlastnosti a použití	Tužidlo je určeno výhradně k vytvrzování epoxidové nátěrové hmoty dvousložkové EPOLEX NA PODLAHY S 2380. Tužidlo se vyznačuje výbornou chemickou i mechanickou odolností a přispívá k dobrým adhezním vlastnostem vytvrzené nátěrové hmoty. Tužící poměr: 100 hmotnostních dílů EPOLEX NA PODLAHY S 2380 : 25 hmotnostních dílů EPOLEX S 7380. Doba zpracovatelnosti natužené směsi je 45 minut. Připravuje se jen takové množství natužené směsi, které se stačí zpracovat během životnosti natužené směsi.						
Parametry tužidla	<table border="1"><tr><td>Konzistence</td><td>80 - 90 s / Ø 4 mm Ford</td></tr><tr><td>Bod vzplanutí</td><td>130 °C</td></tr><tr><td>Hustota</td><td>ca 1000 kg/m³</td></tr></table>	Konzistence	80 - 90 s / Ø 4 mm Ford	Bod vzplanutí	130 °C	Hustota	ca 1000 kg/m ³
Konzistence	80 - 90 s / Ø 4 mm Ford						
Bod vzplanutí	130 °C						
Hustota	ca 1000 kg/m ³						
VOC, TOC	<table border="1"><tr><td>VOC: 0,00 kg/kg tužidla</td><td>TOC: 0,00 kg/kg tužidla</td></tr></table>	VOC: 0,00 kg/kg tužidla	TOC: 0,00 kg/kg tužidla				
VOC: 0,00 kg/kg tužidla	TOC: 0,00 kg/kg tužidla						
Manipulace	Při manipulaci postupujte opatrně. Před použitím se seznáme s pokyny v bezpečnostním listu a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice, ochranu očí, ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Výrobek má žíravé účinky, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Při zasažení pokožky odložte kontaminovaný oděv a kůži ihned omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte oči důkladně po dobu 10 až 15 minut čistou vodou. Při požití NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, vypláchněte ústa vodou. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře. Dbejte pokynů pro první pomoc uvedených v bezpečnostním listu.						
Skladovatelnost	Výrobek si uchovává užité vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Nehořlavá kapalina.						
Balení	1 kg						
Likvidace obalů a odpadů	Použitý, řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.						

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.