

Výrobek:

Datum aktualizace: 18.6.2018

LAZUROL® S VČELÍM VOSKEM S 1022

OCHRANNÝ OLEJOVÝ NÁTĚR

Složení a charakteristika výrobku:

Disperze pojiva na bázi přírodních obnovitelných surovin a včelího vosku s přísadami aditiv a sušidel s vodou odpuzujícími účinky. Používá se k ochranným nátěrům dřeva měkkého i tvrdého, a to zejména v interiérech. Výrobek propouští dřevo vysoce dekorativní vzhled, vodu odpuzující a dýchající povrch. Dřevo v exteriérech je před nátěrem vhodné ošetřit proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu např. přípravkem LAZUROL® Impregnační základ S 1033.

Výrobek se vyznačuje vynikající penetrační účinností a snadnou obnovou nátěru.

Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Odstíny:

0000 – bezbarvý

Použití:

Podklad: dřevo

Prostředí: interiér - exteriér

Příklady: nátěry dřeva v interiérech, např. trámové stropy, palubky, nábytek ze dřeva; exteriér např. zahradní nábytek

Příprava podkladu:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Při obnově nátěru LAZUROL® S včelím voskem S 1022 je nutné podklad zbavit nesoudržné vrstvy nátěru např. přebroušením.

Příklad nátěrového postupu:

Před použitím se výrobek důkladně promíchá. Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad. Nanáší se v 1 – 2 vrstvách v intervalu cca 6 hod. Nevsáklý lak je vhodné po 30 ti minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětce nebo hadru a zaschlý nátěr dodatečně vyleštit např. měkkým flanelem. Nátěr je proschlý do 24 hod. Lak se neředí.

Během doby aplikace a po celou dobu schnutí musí být minimální teplota ovzduší a podkladu +5 °C, maximálně pak 40 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je +18 °C až +23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70%.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětec, pro dokonalé zapracování laku do dřeva je vhodné použít i bavlněné rouno nebo mořskou houbu.

Parametry nátěrové hmoty:

Konzistence	nejméně 30 s (Ø 4 mm Ford)
Obsah netěkavých látek / % hmotn. /	67 – 71
Obsah netěkavých látek / % obj. /	cca 61
Hustota / kg/m ³ /	890

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Kategorie: A/ h	VOC: 0,32 kg/kg	TOC: 0,26 kg/kg
-----------------	-----------------	-----------------

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: **750**

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: **284**

Vydatnost:

Teoretická vydatnost (m ² / l)	cca 25 podle savosti podkladu
---	-------------------------------

Zasychání:

Teplota podkladu	23 °C
Zaschlý proti prachu	do 8 hodin
Proschlý	do 24 hodin

Ředidlo:

S 6006, pro mytí pomůcek, lak je již připraven k použití

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5 až +25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papíry, prach apod.) nasáklé lakem je nutno zlikvidovat, protože se mohou za určitých okolností samovznítit. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Při zasažení pokožky odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte oči důkladně po dobu 10 až 15 minut čistou vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek obsahuje uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů.

Klasifikace: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje butanonoxim a 2-ethylhexanoát kobaltnatý. Může vyvolat alergickou reakci.

Označení výstražným symbolem: - . Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.