

Výrobek :**Datum aktualizace: 17.1.2018**

REMAL COLOR

TÓNOVANÝ MALÍŘSKÝ NÁTĚR S JEMNOU VŮNÍ

Složení a charakteristika výrobku:

Směs pigmentů, plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a vodné disperze makromolekulárních látek. Svým složením je ekologicky nezávadný a příznivý životnímu prostředí.

Odstíny:

Vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice.

Použití:

K malování stěn i stropů v interiéru, na omítky včetně sanačních, sádrokartony a jiné podklady.

Barva vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 – třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

Příprava podkladu:

Před malováním odstranit vrstvy starých a nepřílnavých nátěrů. Savé podklady ošetřit univerzální penetrací REMAL, nesoudržné a sprašující podklady ošetřit hloubkovou penetrací REMAL. Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přílnavost. Doba schnutí 4 hodiny. Nerovnosti na zdi vyrovnat výrobkem REMAL STĚRKA.

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr lze ředit podle způsobu nanášení max. 10% vody. Poté důkladně promíchat. Nanášet v 1 - 2 vrstvách, další vrstvu nanášet po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 hodinách. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

Upozornění :

Na ucelené plochy používat vždy materiál pouze z jedné výrobní šarže. Popřípadě jednotlivé šarže doporučujeme řádně před aplikací smíchat dohromady.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětce, váleček, stříkání

Parametry nátěrové hmoty:

obsah netěkavých složek v %	min. 48
viskozita mPas	1900 - 4200
objemová hmotnost	1,4 – 1,6

Orientační vydatnost: až 10 m²/1 kg naředěné barvy pro jeden nátěr.

VOC – obsah organických těkavých látek:

Kategorie: **A/a**

Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) : **30 g/l**

Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití : **10 g/l**

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Prostup vodních par sd	0,028 m
Přídržnost k betonu	0,30 MPa

Ředidlo:

Voda.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.