

UNIFLEX NA KOREK A PARKETY

Disperzní lepidlo na korek a parkety

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití Je doporučen pro lepení nelakovaného obkladového korku na stěny a podlahového korku nebo dřevěných parket na podlahy.

Oblast použití Podklad: omítky, pórobeton, beton, dřevo
Prostředí: interiér

Odstíny Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

Parametry	Viskozita	min. 30000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/20)
	Obsah netěkavých látek	min. 59%
	Objemová hmotnost g/cm ³	1,2 – 1,3

Vydatnost Až 4 m²/kg.

Ředění Voda.

Příklad nanášení Podklady musí být savé, suché a pevné. Případné staré nátěry ve větších vrstvách je nutné oškrábat, výrazně savé a sprášující povrchy je nutné předem napenetrovat vhodnou penetrací - např. Remal, Barlet nebo Soicrat. Po 4 hodinách schnutí penetrace je možné lepit. Lepidlo se nanáší na podklad zubovou stěrkou 1–3 mm (A2 nebo A3) při teplotě podkladu a prostředí min. +15 °C. Korek nebo parkety se kladou do vrstvy lepidla ihned po jeho nanesení, vrstva lepidla se nesmí nechat povrchově zaschnout. Povrchové úpravy lakováním (např. LAZUROP AQUA P UREX, LAZUROL AQUA EKOHOST) lze provádět až 72 hodin po lepení. Lepidlo není vhodné pro pokládku v trvale vlhkém prostředí.

Způsob aplikace Zubová stěrka.

Manipulace Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.