

TELHARD POX RAPID

Tužidlo do epoxidových nátěrových hmot TELPOX

Stránka číslo: 01

Složení Výrobek je roztok modifikovaného tvrdidla na bázi aduktu modifikovaného polyaminu a středně molekulární epoxidové pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel.

Vlastnosti a použití Tužidlo je určeno k rychlému vytvrzování epoxidových nátěrových hmot TELPOX. Výrobek je plně funkční i při teplotě 0 °C a je odolný vůči vlhkosti při vytvrzování. Tvrdidlo má výborné antikorozi vlastnosti a přispívá k dobrým adhezním vlastnostem na problematické povrchy. V některých případech (zejména u světlých odstínů) však může díky své barvě způsobit odchytku od standardních odstínů.

Parametry tužidla	Konzistence	70 - 450 s / Ø 4 mm Ford
	Bod vzplanutí	32 °C
	Hustota	940 kg/m ³

VOC, TOC	VOC: 0,36 kg/kg tužidla	TOC: 0,30 kg/kg tužidla
	Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.	

Poměr tužení Příklad tvrdidla TELHARD POX RAPID je pro jednotlivé typy nátěrových hmot různý a je uveden v příslušných předmetových normách výrobků, včetně doby zpracovatelnosti směsi.

Výrobek	Hmotnostní poměr tužení (výrobek : TELHARD POX RAPID)	Objemový poměr tužení	Doba zpracovatelnosti směsi při 20 °C
TELPOX P 100	100 : 7,5	9 : 1	1 h
TELPOX P 100 S	100 : 7,5	10 : 1	1 h
TELPOX P 110	100 : 2		1 h
TELPOX P 120	100 : 6		2 h
TELPOX P 170	100 : 15	4 : 1	1 h
TELPOX S 200	100 : 11		2 h
TELPOX T 300	100 : 11		2 h

Manipulace Při manipulaci postupujte opatrně. Před použitím se seznamte s pokyny v bezpečnostním listu a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy. Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice, ochranu očí, ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště.

Balení 0,75 kg; 1,9 kg

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

Likvidace obalů a odpadů Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.