

Stránka číslo: 01

Složení	Tužidlo je roztok alifatického polyisokyanátu v organických rozpouštědlech.								
Vlastnosti a použití	Tužidlo je určeno výhradně k vytvrzování polyuretanových nátěrových hmot TELPUR. Přídavek tužidla TELHARD PUR je pro jednotlivé typy nátěrových hmot různý a je uveden v příslušných předmětových normách výrobků, včetně doby zpracovatelnosti směsi. Připravuje se jen takové množství natužené směsi, které se stačí zpracovat během životnosti směsi.								
Parametry tužidla	<table border="1"><tr><td>Konzistence</td><td>35 - 60 s / Ø 4 mm Ford</td></tr><tr><td>Obsah netěkavých složek</td><td>ca 75 % hmotn.</td></tr><tr><td>Bod vzplanutí</td><td>38 °C</td></tr><tr><td>Hustota</td><td>1070 kg/m³</td></tr></table>	Konzistence	35 - 60 s / Ø 4 mm Ford	Obsah netěkavých složek	ca 75 % hmotn.	Bod vzplanutí	38 °C	Hustota	1070 kg/m ³
Konzistence	35 - 60 s / Ø 4 mm Ford								
Obsah netěkavých složek	ca 75 % hmotn.								
Bod vzplanutí	38 °C								
Hustota	1070 kg/m ³								
VOC, TOC	<table border="1"><tr><td>VOC: 0,25 kg/kg tužidla</td><td>TOC: 0,17 kg/kg tužidla</td></tr><tr><td colspan="2">Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečištění a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.</td></tr></table>	VOC: 0,25 kg/kg tužidla	TOC: 0,17 kg/kg tužidla	Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečištění a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.					
VOC: 0,25 kg/kg tužidla	TOC: 0,17 kg/kg tužidla								
Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečištění a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.									
Manipulace	Při manipulaci postupujte opatrně. Před použitím se seznamte s pokyny v bezpečnostním listu a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy. Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice, ochranu očí, ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště.								
Balení	0,2 kg; 0,5 kg; 1,0 kg; 1,5 kg; 4,0 kg								
Skladovatelnost	Výrobek si uchovává užité vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.								
Likvidace obalů a odpadů	Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.								

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.