

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

UNIFLEX V7510

DISPERZNÍ LEPIDLO NA KOREK A PARKETY

Složení a charakteristika výrobku:

Směs plniv dispergovaná ve vodní disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv.

Odstíny:

Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaném bílém odstínu.

Použití:

Lepidlo se používá pro lepení nelakovaného obkladového korku na stěny a podlahového korku nebo dřevěných parket na podlahy.

Příprava podkladu:

Podklady musí být savé (omítka, porobeton, beton, dřevo atd.), suché a pevné. Případné staré nátěry ve větších vrstvách je nutné oškrábat, výrazně savé a sprašující povrchy je nutné napenetrovat vhodným penetračním prostředkem BARLET, REMAL nebo SOICRAT. Po 1 až 2 hod. schnutí penetrace je možné lepit.

Příklad pracovního postupu:

Lepidlo se pro lepení neředí. Nanáší se na podklad zubovou stěrkou 1 - 3 mm (A2 nebo A3) při teplotě podkladu a prostředí min. +15°C. Korek nebo parkety se kladou do vrstvy lepidla ihned po jeho nanesení, vrstva lepidla se nesmí nechat povrchově zaschnout. Povrchové úpravy korku lakováním (např. BAKRYLEX AKRYLUREX V 1301) lze provádět až 72 hod. po lepení.

Doporučené způsoby aplikace:

Zubová stěrka.

Orientační spotřeba: 250-350 g/m².

Parametry hmoty:

Obsah netěkavých složek
Viskozita Brookfield

nejméně 59%.
min. 30000 mPas

Ředidlo:

Neředí se, k omytí pomůcek voda.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitečné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.