



Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití

Vodouředitelná krycí olejová lazura doporučena pro povrchovou úpravu dřevěných plotů, pergol, altánů, obložení a jiných prvků ve venkovním i vnitřním prostředí. Nátěr zachovává kresbu dřeva, je stálobarevný s vodě odolným a nelepivým „antiblocking“ povrchem. Umožňuje prostup vlhkosti dřeva, obsahuje UV filtr a účinnou ochranu filmu proti plísním a houbám. Nátěr je odolný a dokonale pružný. Vyrábí se v odstínu bílá a báze C pro tónování v systému TELURMIX a BALMIX. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Oblast použití

Podklad: dřevo
Prostředí: interiér, exteriér

Odstíny

Vyrábí se v odstínu bílá a báze C pro tónování v systému TELURMIX a BALMIX.

Parametry nátěrové hmoty

Viskozita	1500 – 2000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
Obsah netěkavých látek	38 - 48%
pH	8 – 9,5

VOC

Kategorie: A/d
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 130
Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 30

Vydatnost

6 až 8 m²/kg.

Ředění

Voda.

Příklad nátěrového postupu

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché (vlhkost max. 12 %), zbavené výronů pryskyřic a hladce obroušené smirkovým papírem. Povrch dřeva nejprve napustit penetračním nátěrem LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO, PURLET NAPOUŠTĚDLO nebo LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD, který zajistí ochranu dřeva proti napadení plísněmi, houbami a hmyzem.

Před použitím nátěr důkladně rozmíchejte, ředí se max. 5 % vody. Nanáší se ve 2 až 3 vrstvách štětcem nebo tlakovým stříkáním v intervalu 8 - 24 h mezi jednotlivými nátěry v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Teplota podkladu a okolí musí být při aplikaci v rozmezí 5 až 25 °C.

Způsob aplikace

Štětce, stříkání.

Manipulace

Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivem a pitnou vodou. Obsahuje 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, reakční masa z pentamethyl-piperidyl sebakátu, 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Výrobek je ošetřen biocidem. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Skladovatelnost

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku



Stránka číslo: 02

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.